



Primer

G



Sintētisko sveķu ūdens dispersijas grunts ar zemu organisko savienojumu saturu



PIELIETOJUMS

- Ģipsi saturošu virsmu gruntēšanai pirms keramisko flīžu instalēšanas.
- Adhēzijas uzlabošanai starp pamatni un ģipša plānkārtas apmetumu.
- Virsmas izlīdzinošo sastāvu adhēzijas uzlabošanai ar cementa, ģipša, keramikas un marmora pamatnēm.
- Cementu un ģipsi saturošu virsmu ūdens uzsūces izlīdzināšanai.

Izmantošanas piemēri

- Cementa bāzes pamatnes sagatavošanai pirms pašizlīdzinošo vai tiksotropisko virsmu izlīdzinošo sastāvu uzklāšanas.
- Adhēzijas uzlabošanai starp diviem pašizlīdzinošā sastāva slāņiem pie nosacījuma, ka pirmais ir pilnībā nožuvis.
- Ģipša apmetuma apstrādei pirms tā izlīdzināšanas ar cementa bāzes virsmas izlīdzinošajiem sastāviem.
- Anhidrītu saturošas pamatnes apstrādei pirms tā izlīdzināšanas ar cementa bāzes virsmas izlīdzinošajiem sastāviem.
- Cementa bāzes apmetuma apstrādei pirms tā izlīdzināšanas ar ģipsi saturošiem virsmas izlīdzinošajiem sastāviem.

- Ģipsi saturošu sienu, saplākšņu, azbestcimenta, šūnbetona, apmetuma u.c. virsmu gruntēšanai pirms tapešu līmēšanas vai krāsošanas.

- Pamatnes apstrādei pirms keramisko flīžu instalēšanas ar cementa bāzes līmjavām uz:
 - ģipša apmetuma vai plānkārtas apmetuma;
 - ģipškartona paneļiem;
 - šķiedrģipša paneļiem;
 - anhidrīta plātnēm.

- Ģipsi saturošu pamatņu apstrādei, uz kurām paredzēts uzklāt tapešu limi.

TEHNISKAIS APRAKSTS

Primer G ir sintētisko sveķu ūdens dispersija, kura pēc nožūšanas uz virsmas veido blīvu, caurspīdīgu plēvīti.

Primer G aizsargā virsmas no mitruma iesūkšanās un nostiprina tās, kā arī uzlabo virsmas izlīdzinošo sastāvu, krāsu, tapešu līmju, flīžu līmjas vai apmetuma adhēziju ar pamatni.

Ar **Primer G** apstrādātas ģipsi saturošas virsmas ir pasargātas no korozijas procesiem, kurus izraisa ķīmiskā reakcija starp ģipša sulfātu un flīžu līmjavā esošā cementa alumīnātu. Reakcijas rezultātā iespējama etringīta veidošanās, kas, palielinoties tilpumā, var samazināt adhēziju starp līmjavu un pamatni.

Primer G atvieglo tapešu pielīmēšanas procedūru un

Primer G



Virsmas apstrāde ar gruntēšanas sastāvu pirms ģipša apmetuma izveides



Ģipša apmetuma mitruma noteikšana



Gruntēšanas sastāva Primer G uzklāšana ar rullīti

TEHNISKIE DATI

PRODUKTA APRAKSTS

Konsistence:	zemas viskozitātes šķīdums
Krāsa:	gaiši zils
Blīvums (g/cm³):	1,01
pH līmenis:	8
Sausais atlikums (%):	18
Brookfilda viskozitāte (mPa·s):	20
Uzglabāšana:	uzglabāt 24 mēn. slēgtā iepakojumā. Nepieļaut produkta sasalšanu
Bīstamība veselībai sask.ar EC 1999/45:	nepastāv, sk. produkta DDL un Darba drošības sadaļā
EMIKODS:	EC1 - ļoti zema emisija
Maksimālais gaistošo vielu saturs atbilstoši 2004/42/EC:	0 g/l
Muitas klase:	3903 90 00

UZKLĀŠANAS DATI (+23°C – W = 50%)

Darba temperatūra:	no +5°C līdz +35°C
Žūšanas laiks:	2 stundas

ĪPAŠĪBAS

Mitruma izturība:	labā
Noturība pret novecošanos:	izcila
Noturība pret šķīdinātājiem un eļļām:	vāja
Noturība pret skābēm un sārmēm:	vāja
Elastība:	elastīgs

ievērojami samazina nepieciešamās līmes daudzumu.

Virsmas apstrāde ar **Primer G**, pirms plānkārtas apmetuma izveides, ierobežo pamatnes ūdens uzsūci un plaisu veidošanos apmetumā, kā arī pagarina apmetuma apstrādes laiku.

Uzklājot **Primer G** uz pamatnes pirms pašizlīdzinošo grīdu izveidošanas, samazinās gaisa burbuļu veidošanās un tiek aizkavēta pašizlīdzinošo grīdu pārlietu ātra izžūšana. **Primer G** nav uzliesmojošs un to var lietot slēgtās, nevēdināmās telpās, neveicot speciālus aizsardzības pasākumus.

IETEIKUMI

- **Primer G** neizmantot kā hidroizolācijas pārklājumu uz ģipsi saturošām virsmām, kaut gan tas samazina pamatnes porainību un ūdens absorbciju.
- Neklāt uz magniju saturošām virsmām.
- Neizmantot **Primer G** ārdarbiem vai vietās, kur ir novērojams kapilārais mitrums.
- Atkarībā no virsmas veida un tās absorbcijas spējām, **Primer G** atšķaidīt ar ūdeni, tā, lai uz virsmas neveidojas plēve.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Virsmai jābūt līdzenai, tīrai, cietai un attīrītai no putekļiem, eļļas, krāsas, līmes un taukiem. Virsmai jābūt stingrai. Ievērot ģipša apmetuma vai ģipsi saturošu plākšņu ražotāju ieteikumus.

Pamatnē esošās plaisas aizpildīt ar **Eporip** vai **Epojet**.

Anhidrītu saturošas virsmas nepieciešams mehāniski apstrādāt, padarot tās raupjākas.

UZKLĀŠANA

a) **Adhēzijas paaugstināšanai starp ģipsi saturošu pamatni un keramisko flīžu līmjavu.**

Pirms lietošanas **Primer G** samaisīt un uzklāt uz virsmas, izmantojot saru otu.

Primer G neatšķaidīt ar ūdeni. Ja pamatne ir ļoti gluda, to mehāniski apstrādāt, padarot to raupjāku. Pēc **Primer G** pārklājuma nožūšanas veikt flīzēšanas darbus.

b) **Adhēzijas paaugstināšanai starp pamatni un ģipša apmetumu.**

Atšķaidīt **Primer G** ar ūdeni attiecībā 1:2 un samaisīt. Izmantojot saru otu vai smidzinātāju, virsmu vienmērīgi noklāt ar sagatavoto maisījumu. Pēc **Primer G** nožūšanas uzmet ģipša apmetumu.

c) **Adhēzijas paaugstināšanai starp pamatni un remontsastāviem uz cementa bāzes vai pašizlīdzinošo sastāvu uzklāšanas.**

- cementu saturošas pamatnes: atšķaidīt **Primer G** ar ūdeni attiecībā 1:1 līdz 1:3 (atkarībā no pamatnes uzsūktspējas) un samaisīt.

- ģipsi saturošas pamatnes: **Primer G** lietot neatšķaidītu.
- keramiskās, marmora vai citas mitrumu neuzsūcošas pamatnes: Atšķaidīt **Primer G** ar ūdeni attiecībā 1:1.

d) **Virsmas apstrāde pirms tapešu līmēšanas:**

- Atšķaidīt **Primer G** ar ūdeni attiecībā 1:3.

e) **Virsmas apstrāde pirms pašizlīdzinošo grīdu izveides:**

- Atšķaidīt **Primer G** ar ūdeni attiecībā 1:3.

DARBARĪKU TĪRĪŠANA

Darbarīkus un traukus nekavējoties mazgāt ar tīru ūdeni. Pēc produkta sacietēšanas, darbarīkus tīrīt mehāniski vai mazgāt ar **Pulicol**.

PATĒRIŅŠ

Primer G patēriņš atkarīgs no virsmas porainības un uzsūktspējas. Vidējais patēriņš no 0,1 līdz 0,2 kg/m².

IEPAKOJUMS

25, 10, 5 un 1 kg iepakojumos.

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt 24 mēn. slēgtā iepakojumā. Nepieļaut produkta sasalšanu.

DARBA DROŠĪBA

Primer G saskaņā ar klasifikāciju nav definēts kā bīstams produkts. Uzglabājot produktu, ņemt vērā drošības pasākumus, kādi tiek izvirzīti ķīmisku produktu uzglabāšanai. Darba drošības lapas ir pieejamas pēc pieprasījuma.

TIKAI PROFESIONĀLAI IZMANTOŠANAI.

UZMANĪBU!

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā, balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi. Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai.

Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš jāpārliecinās, ka izvēlētais produkts ir piemērots attiecīgajam nolūkam. Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem mērķiem nekā tas paredzēts vai arī tiek nepareizi pielietots. Visa piegāde no Mapei S.p.A. notiek saskaņā ar konkrētajā brīdī spēkā esošajiem pārdošanas un piegādes noteikumiem, kas tiek apstiprināti pasūtījuma veikšanas laikā.



Šo simbolu izmanto, lai atpazītu tos MAPEI produktus, kuri nesatur gaistošas organiskās vielas (VOC) atbilstoši GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.) sertifikātam; tā ir starptautiska organizācija, kas nosaka gaistošo vielu koncentrāciju grīdu segumiem un to instalēšanas produktiem.

Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai
www.mapei.com



Piemērs. Primer G izmantots virsmas apstrādei pirms PVC un linoleja segumu instalēšanas sporta zālē - Gdansk Orunia Indoor Gymnasium - Polija



Piemērs. Pamatnes apstrāde ar Primer G pirms Ultraplan Eco un Rollcoll līmes uzklāšanas, lai instalētu tekstila segumus viesnīcas istabās - Villa Hotel Castellani - Austrija

Primer G



(LV) A.G.BETA

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā,
balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi.

RAŽOTĀJS:

Mapei S.p.A., Via Cafiero 22, 20158 Milan, Italy

IZPLATĪTĀJS:

SIA "Velve M.S. Tehnoloģijas", Ganību dambis 31, LV 1005, Rīga
tālr.: 67460990, fakss: 67460996, mājas lapa: www.velvemst.lv



532-2-2008