



Primer FD

**Adhēziju veicinošs
gruntēšanas sastāvs
silikona bāzes
hermētiķiem**



PIELIETOJUMS

Primer FD ir adhēziju uzlabojošs sastāvs, pamatnes sagatavošanai pirms šuvju aizpildes ar **Mapesil AC**, **Mapesil LM**, **Mapesil Z** un **Mapesil BM**. Sastāvs piemērots betona, koka, metāla, krāsotu, plastikāta un gumijas virsmu sagatavošanai, kā arī tādu šuvju apstrādei, kas ekspluatācijas laikā atrodas pastāvīgā saskarē ar ūdeni.

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

Primer FD ir šķidrās konsistences, dzeltens vienkomponta neitrāls silikona sveķu bāzes gruntēšanas sastāvs. Sastāvs piemērots šuvju pamatņu apstrādei un uzklājams vairākās kārtās, līdz iegūta caurspīdīga kārtā (uz absorbējošām pamatnēm nepieciešams uzklāt vairākas kārtas).

IETEIKUMI

- Izmantot **Primer FD** tikai uz stingrām virsmām.
- Neizmantot **Primer FD** uz akmens virsmām, kas nav noturīgas pret traipiem.

DARBA APRAKSTS

Šuvju sagatavošana

Šuvei jābūt sausai, cietai un attīrītai no putekļiem, nesaistītajām materiāla daļiņām, eļļas, taukiem,

vaska, vecās krāsas un rūsas.

Primer FD sastāva uzklāšana

Gruntēšanas sastāvu **Primer FD** uzklāt uz šuves virsmām ar otu un ļaut dažas minūtes nožūt līdz šķīdinātājs ir izgarojis. Pēc tam šuvi aizpildīt ar **Mapesil AC**, **Mapesil LM** vai **Mapesil BM**.

Šuvi aizpildīt ar hermētiķi tiklīdz gruntēšanas sastāvs ir nožuvis – tās pašas dienas laikā.

PATĒRIŅŠ

Primer FD patēriņš atkarīgs no pamatnes absorbētspējas un ir apmēram 100-300 g/cm².

IEPAKOJUMS

0,9-0,2 kg pudelēs.

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt **Primer FD** 6 mēn. vēsā telpā (pie temperatūras, kas nepārsniedz +25°C).

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS SAGATAVOJOT UN STRĀDĀJOT AR PRODUKTU

Norādījumi produktu drošai lietošanai atrodami jaunākajās DDL versijās, kas atrodamas mājas lapā www.mapei.no

TIKAI PROFESIONĀLAI IZMANTOŠANAI.

Primer FD



TEHNISKIE DATI (tipiskās vērtības)

PRODUKTA APRAKSTS

Konsistence:	caurspīdīgs šķidrums
Krāsa:	dzeltens
Tilpummasa (g/cm ³):	0,92
Sausais atlikums (%):	45
Viskozitāte (mPa·s):	1-2 (rotors 1 – 100 apgr)

UZMANĪBU!

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi. Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai. Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš jāpārlecinās, ka izvēlētais produkts ir piemērots attiecīgajam nolūkam. Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem mērķiem nekā tas paredzēts vai arī tiek nepareizi pielietots.

Sīkāku informāciju meklēt produkta Tehnisko datu lapās, kas pieejamas mūsu mājas lapā www.mapei.no

IEVĒRĪBAI!

Šīs Tehnisko datu lapas saturs var tikt iekopēts citā ar projektu saistītā dokumentācijā, tomēr iegūtais dokuments nav uzskatāms par papildinājumu un neaizstāj aktuālo produkta Tehnisko datu lapu, MAPEI produkta iestrādes brīdī. Jaunāko un aktuālāko Tehnisko datu lapu iespējams lejuplādēt ražotāja mājaslapā www.mapei.no **JEBKURI TEHNISKO DATU LAPAS FORMULĒJUMA VAI PRASĪBU GROZĪJUMI ATBRĪVO MAPEI NO ATBILDĪBAS.**

**Produkta references
pieejamas pēc
pieprasījuma vai
www.mapei.no**



Primer FD uzklāšana