



# Mapecfloor Finish 630

**Divkomponentu ūdens  
dispersijas akrila  
aizsargpārklājums  
betona, Ultratop  
un Ultratop Living grīdām**



## PIELIETOJUMS

**Mapecfloor Finish 630** piemērots aizsargpārklājuma izveidei tādām cementa bāzes sistēmām kā **Ultratop** un **Ultratop Living**, kā arī pretputekļu un eļļu atgrūdoša pārklājuma izveidei betona grīdām.

## Izmantošanas piemēri

- Caurspīdīga aizsargpārklājuma izveidei industriālajām un sabiedrisko telpu grīdām, kuru izveidei izmantoti pašizlīdzinoši cementa bāzes sastāvi **Ultratop** vai **Ultratop Living**.
- Caurspīdīga eļļu atgrūdoša pārklājuma izveidei betona grīdām noliktavās, laboratorijās ar nelielu noslodzi un iespējamu ne-agresīvu vielu noplūdi.

## TEHNISKAIS APRAKSTS

**Mapecfloor Finish 630** ir caurspīdīgs ūdens dispersijas akrila bāzes aizsargpārklājums, kas nodrošina apstrādātās virsmas ķīmisko un mehānisko noturību - produkts ražots atbilstoši MAPEI zinātniskajās laboratorijās izstrādātajai receptūrai.

**Mapecfloor Finish 630** uzklāt ar rullīti vai bez gaisa plūsmas izsmidzināšanas sistēmu 60-100 mikronu plānā slānī.

Nožūstot pārklājums uzlabo virsmas mehāniskās īpašības, īpaši samazinot virsmas absorbētspēju un paaugstinot tās ķīmisko noturību.

Ar **Mapecfloor Finish 630** apstrādātajām virsmām piemīt sekojošas īpašības:

- laba berzes noturība;
- uzlabota ķīmiskā noturība;
- samazināta absorbētspēja (ūdens un eļļas).

## IETEIKUMI

- Vienā reizē uzklāt ne vairāk kā 100 g/m<sup>2</sup> biezu kārtu. Uzklājot biezāku kārtu, virsmā var rasties defekti.
- Neklāt **Mapecfloor Finish 630** uz puteļļainas, grubuļainas vai nest nespējīgas virsmas.
- Nelietot **Mapecfloor Finish 630** uz netīrām, eļļainām vai taukainām virsmām, kā arī, ja uz virsmas ir citas vielas, kas varētu kavēt produkta adhēziju ar virsmu.
- Sastāvu izstrādāt 1 st. laikā pēc tā sagatavošanas. Pēc stundas B komponents sāk zaudēt savu efektivitāti, līdz ar to A komponentam var būt nepieciešams pievienot papildus B komponentu.
- Sargāt **Mapecfloor Finish 630** no sala.
- Apkārtējās vides temperatūrai **Mapecfloor Finish 630** uzklāšanas laikā jābūt vairāk kā +10 °C, vai vismaz +3 °C virs rāsas punkta.

| TEHNISKIE DATI (tipiskās vērtības)                                                                            |                                        |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                               |                                        |                              |
| PRODUKTA APRAKSTS                                                                                             |                                        |                              |
|                                                                                                               | A sastāvdaļa                           | B sastāvdaļa                 |
| Krāsa:                                                                                                        | pienbalts                              | caurspīdīgs                  |
| Konsistence:                                                                                                  | šķīdums                                | šķīdums                      |
| Blīvums (g/cm³):                                                                                              | 1,019                                  | 1,066                        |
| Brūkfilda viskozitāte (mPa·s):                                                                                | 20<br>(rotors 1 - 100 apgr.)           | 300<br>(rotors 2 – 50 apgr.) |
| IZSTRĀDES NOSACĪJUMI (+23 °C un W 50%)                                                                        |                                        |                              |
| Maisījuma proporcijas:                                                                                        | A sastāvdaļa + B sastāvdaļa =10 : 0,15 |                              |
| Maisījuma krāsa:                                                                                              | caurspīdīgs, pienbalts                 |                              |
| Maisījuma konsistence:                                                                                        | šķīdums                                |                              |
| Sausais atlikums (3 st. - 105 °C) (%):                                                                        | 23                                     |                              |
| Maisījuma blīvums (kg/m³):                                                                                    | 1,028                                  |                              |
| Maisījuma viskozitāte (mPa·s):                                                                                | 25<br>(rotors 1 - 100 apgr.)           |                              |
| Izstrādes laiks:                                                                                              | 60 min.                                |                              |
| Virsmas temperatūra:                                                                                          | no +12 °C līdz +30 °C                  |                              |
| Virsmas lakošana:                                                                                             | pēc 6-8 st. pie +23 °C                 |                              |
| Putekļu saistīšanās laiks pie +23 °C un W50%:                                                                 | 2 st.                                  |                              |
| PĀRKLĀJUMA ĪPAŠĪBAS                                                                                           |                                        |                              |
| Berzes noturība: Tabera berzes mērīšanas ierīce (CS 17 disks - 500 apgriezieni - 1000 g) - pēc 7 dienām (mg): | 65                                     |                              |
| Pakļaujams gājēju noslodzei pie +23 °C un W50%:                                                               | 24 st.                                 |                              |
| Pilnībā nocietējis:                                                                                           | 4 dienas                               |                              |

## DARBA APRAKSTS

### Virsmas sagatavošana

#### Ultratop un Ultratop Living virsma

**Ultratop** un **Ultratop Living** uzklāt tikai uz pilnībā nocietējušas **Ultratop** vai **Ultratop Living** grīdas.

Pirms **Maefloor Finish 630** uzklāšanas, grīdai ļaut nocietēt vismaz 48 st., atkarībā no slāņa biezuma un apkārtējās vides temperatūras.

Virsmu pirms **Maefloor Finish 630** uzklāšanas apstrādāt ar smilšpapīru un putekļus savākt ar industriālā putekļusūcēja palīdzību.

Virsmu nomazgāt un aizsargpārklājumu uzklāt uz mitras virsmas, tā atvieglot darba procesu un nodrošinot labu adhēziju.

#### Betona virsma

Betona virsmām jābūt nestspējīgām un teicami attīrītām. Virsmu attīrīt no putekļiem, taukiem un veidņu eļļas.

Virsmu pirms **Maefloor Finish 630** uzklāšanas apstrādāt ar smilšpapīru un putekļus savākt ar industriālā putekļusūcēja palīdzību.

Pirms sastāva uzklāšanas virsmu samitrināt, tā atvieglot darba procesu un nodrošinot labu adhēziju.

### Sastāva sagatavošana

**Maefloor Finish 630** ir akrila bāzes produkts, kas sastāv no divām jau dozētām komponentēm. Lai sagatavotu produktu, abas sastāvdaļas sajaukt kopā maisīšanai izmantojot lēnas darbības maisītāju, līdz iegūts viendabīgas konsistences sastāvs, uz kura virsmas nav novērojamas putas. Sagatavot tādu sastāvu daudzumu, ko iespējams izstrādāt 1 st. laikā.

### Produkta uzklāšana

Uzreiz pēc sastāva sagatavošanas, uz virsmas vienmērīgā slānī uzklāt **Maefloor Finish 630** maisījumu izmantojot īsspalvu rullīti vai bez gaisa plūsmas izsmidzinātāju.

Uz betona, kā arī **Ultratop** un **Ultratop Living** grīdām sastāvu uzklāt divās kārtās.

### Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus mazgāt ar ūdeni uzreiz pēc lietošanas. Pēc produkta sacietēšanas darbarīkus tīrīt mehāniski.

## PATĒRIŅŠ

0,15-0,20 kg/m<sup>2</sup> atkarībā no pamatnes porainības un absorbētspējas.

## IEPAKOJUMS

A sastāvdaļa: 10 kg.

B sastāvdaļa: 150 g.

## UZGLABĀŠANA

**Maefloor Finish 630** uzglabāt 12 mēn. sausā vietā pie temperatūras no +12 °C līdz +30 °C.  
Sargāt no sala.

## DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS SAGATAVOJOT UN STRĀDĀJOT AR PRODUKTU

Norādījumi produktu drošai lietošanai atrodami jaunākajās DDL versijās, kas atrodamas mājas lapā [www.mapei.no](http://www.mapei.no)

TIKAI PROFESIONĀLAI IZMANTOŠANAI.

## UZMANĪBU!

*Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi. Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai. Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš jāpārlecina, ka izvēlētais produkts ir piemērots attiecīgajam nolūkam. Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem mērķiem nekā tas paredzēts vai arī tiek nepareizi pielietots.*

Sīkāku informāciju meklēt produkta Tehnisko datu lapās, kas pieejamas mūsu mājas lapā [www.mapei.no](http://www.mapei.no)

## IEVĒRĪBAI!

*Šīs Tehnisko datu lapas saturs var tikt iekopēts citā ar projektu saistītā dokumentācijā, tomēr iegūtais dokuments nav uzskatāms par papildinājumu un neaizstāj aktuālo produkta Tehnisko datu lapu, MAPEI produkta iestrādes brīdī.*

*Jaunāko un aktuālāko Tehnisko datu lapu iespējams lejuplādēt ražotāja mājaslapā [www.mapei.no](http://www.mapei.no)*

**JEBKURI TEHNISKO DATU LAPAS FORMULĒJUMA VAI PRASĪBU GROZĪJUMI ATBRĪVO MAPEI NO ATBILDĪBAS.**

**Produkta references  
pieejamas pēc  
pieprasījuma vai  
[www.mapei.no](http://www.mapei.no)**



**Mapefloor  
Finish 630**



Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā  
balstīti uz patreizējam zināšanām un pieredzi.

2109-4-2021 (LV)