

Cur-Imp

Pretiztvaikošanas membrāna



PRODUKTA APRAKSTS

Cur-Imp ir bezkrāsains pretiztvaikošanas sastāvs.

Cur-Imp ir metilakrilāta polimērs aromātiskā metilspirta šķīdumā.

PIELIETOŠANA

Pretiztvaikošanas membrāna

Cur-Imp pretiztvaikošanas membrānu uzklāt uz tikko iestrādāta betona virsmas tūlīt pēc betonēšanas darbu beigša-nas.

Cur-Imp ierobežo mitruma iztvaikošanu un nodrošina betona cietēšanai piemērotus apstākļus.

Betona virsma, kura apstrādāta ar **Cur-Imp**, ir piemērota krāsošanai ar **Elastocolor** līnijas krāsām vai **Cem-Elastic**.

Ja betona krāsošanai paredzēts izmantot citus produktus, iesakām konsultēties ar MAPEI AS konsultantiem.

Pēc produkta polimerizācijas, **Cur-Imp** veido UV noturīgu, matēti caurspīdīgu un gandrīz neredzamu slāni. Ja betonu ir paredzēts uzklāt vairākās kārtās, **Cur-Imp** uzklāt tikai uz pēdējās kārtas virsmas. Pretējā gadījumā var samazināties adhēzija starp betona kārtām.

Cur-Imp neizmantot virsmas gruntēšanai, kad uz betona virsmas paredzēts uzklāt augstas stiprības pārklājumus ar augstu adhēziju, piemēram, epoksīdsveķu vai poliuretāna pārklājumus.

PATĒRIŅŠ

Vidējais patēriņš ir 0,15 - 0,3 kg/m² vienai kārtai atkarībā no virsmas absorbcijas spējas un kvalitātes.

Uzklājot pārāk daudz **Cur-Imp** vai, ja **Cur-Imp** tiek

uzklāts par vēlu, tas var noslāņoties uz betona. Šis **Cur-Imp**slānis var radīt betona virsmas nevienmērību un var notikt tā lokāla atdalīšanās no virsmas.

DARBARĪKU TĪRĪŠANA

Darbarīkus tīrīt ar **Tynner** vai citiem piemērotiem šķīdinātājiem.

IEPAKOJUMS

18 kg kannās, 180 kg mucās.

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt sausā vietā, slēgtā iepakojumā 24 mēnešus. Nepieļaut produkta sasalšanu.

Maksimālā uzglabāšanas temperatūra ir +30°C.

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS SAGATAVOJOT UN STRĀDĀJOT AR PRODUKTU

Norādījumi produktu drošai lietošanai atrodami jaunākajās DDL versijās, kas atrodamas mājas lapā www.mapei.no

TIKAI PROFESIONĀLAI IZMANTOŠANAI.

UZMANĪBU!

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi. Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai. Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš jāpārlicinās, ka izvēlētais produkts ir piemērots attiecīgajam nolūkam. Lietotājam

TEHNISKIE DATI (raksturīgās vērtības)

PRODUKTA APRAKSTS

Konsistence:	šķīdums
Krāsa:	bezkrāsains
Viskozitāte:	zema
Blīvums, g/cm³:	0,88 - 0,91
pH:	9 ± 1
Iztvaikošanas samazinājums pēc 72 stundām (ASTM C309 / C156):	73 % (0,3 kg/m²)

ir jāuzņemas visa atbildība gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem mērķiem nekā tas paredzēts vai arī tiek nepareizi pielietots.

Sīkāku informāciju meklēt produkta Tehnisko datu lapās, kas pieejamas mūsu mājas lapā www.mapei.no

IEVĒRĪBAI!

Šīs Tehnisko datu lapas saturs var tikt iekopēts citā ar projektu saistītā dokumentācijā, tomēr iegūtais dokuments nav uzskatāms par papildinājumu un neaizstāj aktuālo produkta Tehnisko datu lapu, MAPEI produkta iestrādes brīdī.

Jaunāko un aktuālāko.

Tehnisko datu lapu iespējams lejuplādēt ražotāja mājaslapā www.mapei.no JEBKURI TEHNISKO DATU LAPAS FORMULĒJUMA VAI PRASĪBU GROZĪJUMI ATBRĪVO MAPEI NO ATBILDĪBAS.

**Produkta references
pieejamas pēc
pieprasījuma
vaiwww.mapei.no**