



Polydren PP

Neausts ģeotekstils slodžu, virsmas izlīdzināšanai, aizsardzībai, izmantojams arī kā filtrējošs slānis.

APRAKSTS

POLYDREN PP ir 100% polipropilēna austs/ neausts ģeotekstils, cauršūts un termiski apstrādāts.

POLYDREN PP ir ražots saskaņā ar EN13249; EN 13254; EN13250; EN 13255; EN 13251; EN 13256; EN 13252; EN 13257; EN 13253; EN 13265 standartiem.

PIELIETOJUMS

Neausts ģeotekstils pielietojams kā kompensācijas, izlīdzinošais, filtrējošais un aizsargslānis.

IEPAKOJUMS

Rullļa izmērs	2,0 x 100,0 m	(Polydren PP 200)
Rullļa izmērs	2,0 x 50,0 m	(Polydren PP 300)
Rullļa izmērs	2,0 x 50,0 m	(Polydren PP 400)
Rullļa izmērs	2,0 x 50,0 m	(Polydren PP 500)
Rullļa izmērs	2,0 x 25,0 m	(Polydren PP 800)

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt horizontāli, aizsargāt no tiešiem saules stariem un sliktiem laikapstākļiem, un uzglabāt sausā vietā.

DROŠĪBAS PRASĪBAS

POLYDREN PP netiek uzskatīts par bīstamu saskaņā ar spēkā esošajiem drošības noteikumiem produktiem un vielām.

Drošības datu lapa nav obligāta iepērkoties, transportējot un iestrādājot.

TEHNISKIE DATI

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Produkts	100% neausts polipropilēns, cauršūts un termiski apstrādāts				
Krāsa	daudzkrāsains				
RAKSTURLIELUMU STANDARTI	POLYDREN PP 200	POLYDREN PP 300	POLYDREN PP 400	POLYDREN PP 500	POLYDREN PP 800
EN ISO 9864 Masa uz laukuma vienību (g/m ²)	200 (±10%)	300 (±10%)	400 (±10%)	500 (±10%)	800 (±10%)
EN ISO 10319 Stiepes izturība CMD (kN/m)	4,0 (-0,6)	8,0 (-1,1)	10,0 (-1,5)	13,0 (-1,6)	19,5 (-2,9)
Stiepes izturība MD (kN/m)	3,5 (-0,5)	6,0 (-0,8)	8,0 (-1,2)	11,0 (-1,9)	16,5 (-2,4)
EN ISO 10319 Pagarinājums pie maks. slodzes CMD (%)	75 (±19)	90 (±25)	80 (±20)	80 (±20)	80 (±20)
Pagarinājums pie maks. slodzes MD (%)	70 (±18)	90 (±25)	75 (±19)	80 (±20)	80 (±20)
EN ISO 12236 Noturība pret statisku caurduršanu CBR (N)	550 (-80)	1000 (-100)	1250 (-170)	1500 (-220)	2800 (-420)
EN ISO 11058 Ūdens plūsma caur plakni (l/m ² s)	40 (-12)	40 (-12)	30 (-9)	28 (-8)	28 (-8)
EN ISO 12956 Raksturīgais poru izmērs ϕ_{90} (μm)	75 (±22)	60 (±20)	65 (±20)	60 (±18)	60 (±18)
EN ISO 9863-1 Biezums 2 kPa (mm)	1,2 (±10%)	1,7 (±10%)	2,2 (±10%)	2,7 (±10%)	4,8 (±10%)
EN ISO 13438 Noturība pret oksidēšanos	Paredzamais minimālais kalpošanas laiks 5 gadi dabīgā augsnē 4<pH<9 un augsnes temperatūra <25 °C.				

Mēs paturam tiesības mainīt mūsu produktiem augstāk minētos rādītājus, lai nepārtraukti uzlabotu tos.



MAPEPLAN® range is produced by:



Registered Office: Viale E. Jenner, 4 - 20159 MILANO

Head Office: Via Giorgio Squinzi, 2 - 31047 Ponte di Piave (TV) - Italy
Tel. +39 04227547 - Fax +39 0422854118 - www.polyglass.com - info@polyglass.it