



Mapecryl Eco



Ekoloģiska akrila bāzes ūdens dispersijas līme vinila un tekstila grīdu segumu pielīmēšanai

PIELIETOJUMS:

Mapecryl Eco ir izmantojams grīdu segumu pielīmēšanai iekštelpās uz mitruma absorbējošām, bet ūdens izturīgām virsmām. Ar **Mapecryl Eco** ieteicams pielīmēt sekojošus grīdas segumus:

- homogēnas vai slāņainas vinila grīdas flīzes un loksnes;
- daļēji elastīgas vinila flīzes;
- vinila grīdas segumus, kuru pamatne ir veidota no dabiskā vai mākslīgā filca;
- neelastīgu paklāju (ar lateksa, putotas gumijas un citām pamatnēm) instalēšanai.

TEHNISKAIS APRAKSTS

Mapecryl Eco ir viegli uzklājams, akrila polimēra bāzes ūdens dispersijas līme gaiši bēšā krāsā.

Pēc **Mapecryl Eco** uzklāšanas uz pamatnes un pirms paredzētā seguma pielīmēšanas nogaidīt 0-10 min. Ja apkārtējās vides temperatūra ir +23°C, tad **Mapecryl Eco** izstrādāt 30 min. laikā. Līme ir ātri cietējoša un tai piemīt augsta sākotnējā stiprība.

Pēc **Mapecryl Eco** pilnīgas nocietēšanas (pēc 24 st.), izveidojas stipra un elastīga līmes kārtā, kura ir noturīga intensīvas slodzes un triecienu iedarbībā.

IETEIKUMI

- Nestrādāt ar **Mapecryl Eco**, ja apkārtējās vides temperatūra ir zemāka par +10°C.

- Neklāt līmi uz mitrām virsmām vai virsmām, kuras pakļautas kapilārā mitruma iedarbībai.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Virsmai jābūt līdzenai, pilnībā sausai, noturīgai, attīrītai no putekļiem, krāsas, vaska, eļļas, rūsas, ģipša paliekām un nesaistītām materiāla daļiņām. Materiāla plaisām jābūt aizpildītām un virsmas defektiem novērstiem.

Virsmas mitrumu pārbaudīt ar karbīda vai elektrisko mitruma mērītāju. Virsmai obligāti jābūt izolētai no kapilārā mitruma. Maksimālais pieļaujamais mitruma daudzums cementu saturošām virsmām ir 2,5-3%, savukārt ģipsi un anhidrītu saturošām virsmām-0,5%.

Zem tā saucamajām “peldošajām” grīdām nepieciešams izveidot tvaika barjeru, lai izvairītos no kapilārā mitruma iedarbības. Tāpat tvaika barjeru izveidot tajos gadījumos, kad segumus paredzēts instalēt uz vieglbetona plāksnēm vai betona plāksnēm, kuras izveidotas tieši virs grunts.

Cementu saturošas pamatnes izlīdzināt un virsmās esošās plaisas aizpildīt ar piemērotiem MAPEI materiāliem, atbilstoši tehniskajiem aprakstiem.

MATERIĀLU AKLIMATIZĀCIJA

Pirms seguma pielīmēšanas ieteicams pārliecināties vai pamatnes un uz grīdas uzklātās līmes temperatūra ir atbilstoša prasībām. Grīdu segumu materiālus ieteicams izņemt no iepakojuma dažas stundas pirms to uzklāšanas uz virsmas. Tādā veidā tiek veicināta materiālu aklimatizēšanās un atbrīvošanās no

TEHNISKIE DATI

PRODUKTA APRAKSTS

Konsistence:	pastveida
Krāsa:	gaiši bēša
Tilpummasa (g/cm³):	1,40
pH- līmenis:	7,0
Brookfielda viskozitāte (mPa·s):	70.000 (# 6 - RPM 5)
Sausais atlikums (%):	79
Uzglabāšana:	24 mēn. oriģinālā, neatvērtā iepakojumā. Pasargāt no sala iedarbibas
Bīstamība veselībai saskaņā ar EC 1999/45:	nav bīstams. Sk. produkta DDL.
EMICODE:	EC1 - ļoti zema emisija
Uzliesmojamība:	nepastāv
Muitas klase:	3506 91 00

IZSTRĀDES DATI

Darba temperatūra:	no +15°C līdz +35°C
Nogaidīšanas laiks:	no 0 līdz 10 min.
Izstrādes laiks:	30 min.
Gatavs nelielai mehāniskai slodzei:	pēc 2 st.
Gatavs ekspluatācijai:	pēc 24 st.

ĪPAŠĪBAS

Mitruma izturība:	ļoti laba (īslaicīgi)
Noturība pret eļļām un šķīdinātājiem:	apmierinoša
Noturība pret skābēm un sārmu:	laba
Adhēzija uz atraušānu 90° leņķī, EN 1372 pēc 14 d., +23°C (N/mm²):	
– homogēns PVC:	1,7
– Action-Bac®:	1,8

deformācijas spriegumiem, kuri iespējams ir radušies materiālu iepakojot.

LĪMES UZKLĀŠANA

Mapecryl Eco līmi uzklāt uz pamatnes ar špaktelļāpstiņu tik biežā kārtā, lai līme nosegtu grīdas seguma aizmugurējo daļu visā tā platībā. Špaktelļāpstiņas izvēle ir atkarīga no pamatnes kvalitātes un līdzenuma, kā arī no pielīmējamā seguma pamatnes.

Uz pamatnes uzklāt līmi un ieturēt līdz 10 minūšu garu pauzi pirms sākt grīdas segumu pielīmēšanas procedūru. Pauzes ilgums ir atkarīgs no grīdas seguma veida, pamatnes absorbcijas spējas, apkārtējās vides temperatūras un mitruma.

GRĪDU SEGUMU PIELĪMĒŠANA

Sekot grīdas segumu ražotāju izdotajām instrukcijām par seguma ieklāšanas procedūrām. Uz pamatnes uzklāt līmi un nogaidīt nepieciešamo laiku (līdz 10 min.). Grīdas segumu pielīmēt pie pamatnes 30 min. laikā.

Tūlīt pēc seguma pielīmēšanas, virsmu piespiest un izlīdzināt ar koka rīvdēli vai smagāku rullīti virzienā no centra uz malām. Tādā veidā iespējams nodrošināt maksimālu seguma adhēziju ar pamatni un izvairīties no gaisa burbuļu veidošanās.

Deformētu segumu pielīmēšana var prasīt pastiprinātu seguma piespiešanu.

Atkarībā no apkārtējās vides temperatūras, pamatnes absorbcijas spējām un seguma porainības, jaunizveidotās grīdas jau pēc dažām stundām ir gatavas nelielai slodzei.

Mapecryl Eco pilnībā sacietē 24 stundu laikā.

DARBARĪKU TĪRĪŠANA

Nesacietējušu **Mapecryl Eco** līmi no rokām un instrumentiem iespējams nomazgāt ar ūdeni. Sacietējušu līmi notīrīt ar spirtu vai **Pulicol**.

PATĒRIŅŠ

Līmes patēriņš atkarīgs no pamatnes un seguma īpašībām, kā arī no instrumentiem, kurus izmanto līmes uzklāšanai:

špaktelļāpstiņa MAPEI No. 1: 0,25-0,30 kg/m²

špaktelļāpstiņa MAPEI No. 2: 0,30-0,35 kg/m²

špaktelļāpstiņa MAPEI No. 3: 0,40-0,45 kg/m²

IEPAKOJUMS

Mapecryl Eco līme iepakota 25, 16, un 5 kg iepakojumos.

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt 24 mēnešus neatvērtā, oriģinālā iepakojumā. Neuzglabāt vietās, kur temperatūra ir zemāka par 0°C. Izvairīties no produktu sasalšanas tā transportēšanas laikā.

DARBA DROŠĪBA

Mapecryl Eco nesatur bīstamus savienojumus atbilstoši spēkā esošām regulām un standartiem. Tomēr, strādājot ar produktu, ieteicams lietot aizsargcimdus un aizsargbrilles, kā arī ievērot visus drošības pasākumus, kuri tiek izvirzīti strādājot ar ķīmiskām vielām. Darba drošības lapas tiek piegādātas pēc pieprasījuma.

TIKAI PROFESIONĀLAI IZMANTOŠANAI.

UZMANĪBU!

Tikai profesionālai izmantošanai.

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā, balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi. Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai.

Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš jāpārliecinās, ka izvēlētais produkts ir piemērots attiecīgajam nolūkam. Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem mērķiem nekā tas paredzēts vai arī tiek nepareizi pielietots. Visa piegāde no MAPEI S.p.A. notiek saskaņā ar konkrētajā brīdī spēkā esošajiem pārdošanas un piegādes noteikumiem, kas tiek apstiprināti pasūtījuma veikšanas laikā.



Šo simbolu izmanto, lai atpazītu tos MAPEI produktus, kuri nesatur gaistošas organiskās vielas (VOC) atbilstoši GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.) sertifikātam; tā ir starptautiska organizācija, kas nosaka gaistošo vielu koncentrāciju grīdu segumiem un to instalēšanas produktiem.

Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai
www.mapei.com

Mapecryl Eco



(LV) A.G. BETA

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā,
balstīti uz patērētājam zināšanām un pieredzi.

RAŽOTĀJS:

Mapei S.p.A., Via Cafiero 22, 20158 Milan, Italy

IZPLATĪTĀJS:

SIA "Velve M.S. Tehnoloģijas", Ganību dambis 31, LV 1005, Rīga
tālr.: 67460990, fakss: 67460996, mājas lapa: www.velvemst.lv



228-4-2008