

# Mapecure

# WG



## Plēvi veidojoša ūdens emulsijas pretizžūšanas membrāna betonam

### APRAKSTS

**Mapecure WG** ir plēvi veidojoša pretizžūšanas membrāna, kas tiek uzklāta uz betona virsmas, lai samazinātu mitruma zudumu cietēšanas procesā. **Mapecure WG** veido plānu, pretiztvaikošanas plēvi, kas aizsargā betona virsmu no saules un vēja radītas žūšanas un novērš plaisu veidošanos plastiskā rukuma rezultātā.

### VEIKTSPĒJA UN PRIEKŠROCĪBAS

- Uztur betona virsmu mitru, lai uzlabotu sacietēšanas procesu.
- Palīdz novērst rukuma plaisu veidošanos un potenciālo plaisāšanu.
- Ūdens bāzes sastāvs, kam piemīt laba saderība ar svaigu betonu.
- To drīkst atstāt uz virsmas pirms pārklājumu uzklāšanas.
- Uzlabo cementa hidratācijas procesu un palielina tā izturību salīdzinājumā ar nesacietējušu betonu.
- Aizstāj tradicionālās iztvaikošanu kavējošās metodes.
- Pēc uzklāšanas uz virsmas tā ir izturīga pret lietus izskalošanos.

### PIELIETOJUMS

**Mapecure WG** var izmantot gan iekšdarbos, gan ārdarbos. **Mapecure WG** var uzklāt gan uz svaiga betona, gan uz betona, kas sācis sacietēt. **Mapecure WG** ir ļoti ieteicama šādos gadījumos:

- rūpnieciskām grīdām;
- ceļiem un autostāvvietām;
- lidostu skrejceļiem;
- kanāliem;
- uzglabāšanas tvertnēm.

### PRODUKTA UZKLĀŠANA

Produkts tiek piegādāts lietošanai gatavs, un to var uzklāt uz betona, ja apkārtējā temperatūra ir no +5°C līdz +35°C.

**Mapecure WG** var uzklāt uz betona ar otu vai rullīti vai izsmidzinot ar manuālu sūkni un smidzināšanas sprauslu ar padeves ātrumu 5-10 m<sup>2</sup> uz litru. Uzklāt produktu uz betona virsmas, kad vairs nav vērojams mitrums. Rūpniecisko grīdu gadījumā uzklāt produktu tikai tad, kad virsma ir notīrīta.

### DARBA APRAKSTS

#### Produkta sagatavošana

Pirms **Mapecure WG** uzklāšanas, pārliecināties, ka tas ir rūpīgi samaisīts. Pēc tam uzklāt vienu kārtu uz betona virsmas, lai izveidotu plānu, vienmērīgu plēvi. Rūpniecisko grīdu, ceļu un autostāvvietu izveidē **Mapecure WG** ir saderīgs ar virsmas iztvaikošanas palēninātāju un **Mapecrete Film** apdares palīg pārklājumu.

#### Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus un iekārtas, kas izmantoti produkta iestrādei, uzreiz pēc lietošanas, mazgāt izmantojot ūdeni.

#### PATĒRIŅŠ

**Mapecure WG** patēriņš ir aptuveni 200-300 g produkta uz kvadrātmetru virsmas. Patēriņš var atšķirties atkarībā no betona temperatūras un apkārtējā vēja ātruma. Lai iegūtu papildinformāciju, sazināties ar Mapei Tehnisko pakalpojumu nodaļu.

TEHNISKIE DATI (tipiskās vērtības)	
PRODUKTA APRAKSTS	
Konsistence:	šķidra
Krāsa:	balta
Blīvums saskaņā ar ISO 758 (g/cm <sup>3</sup> ):	1,05 ± 0,02 +20°C
pH saskaņā ar ISO 4316:	7,5 ± 1
Sauso vielu saturs saskaņā ar EN 480-8 (%):	30
ASTM C156 (kg/m <sup>2</sup> ):	< 0,55 (ūdens zudums 72 stundas pēc uzklāšanas)
ASTM C309 Klasifikācija:	1. tips — A klase
Sacietēšanas efektivitātes indekss pēc 72 stundām 72 h (CEN/TS 14754-1):	> 70% (deva 200 g/m <sup>2</sup> )

## IEPAKOJUMS

Mapecore WG ir pieejams 1050 kg IBC konteineros, 200 l mucās un 25 kg kannās.

## UZGLABĀŠANA

Mapecore WG var uzglabāt 12 mēnešus oriģinālajā iepakojumā temperatūrā no +5°C līdz +35°C. Sargāt no sala un tiešiem saules stariem.

## DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS SAGATAVOJOT UN STRĀDĀJOT AR PRODUKTU

Norādījumi produktu drošai lietošanai atrodami jaunākajās DDL versijās, kas atrodamas mājas lapā [www.mapei.no](http://www.mapei.no)

TIKAI PROFESIONĀLAI IZMANTOŠANAI.

## UZMANĪBU!

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi. Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai. Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš jāpārliecinās, ka izvēlētais produkts ir piemērots attiecīgajam nolūkam.

*Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem mērķiem nekā tas paredzēts vai arī tiek nepareizi pielietots.*

Sīkāku informāciju meklēt produkta Tehnisko datu lapās, kas pieejamas mūsu mājas lapā [www.mapei.no](http://www.mapei.no)

## IEVĒRĪBAI!

*Šis Tehnisko datu lapas saturs var tikt iekopēts citā ar projektu saistītā dokumentācijā, tomēr iegūtais dokuments nav uzskatāms par papildinājumu un neaizstāj aktuālo produkta Tehnisko datu lapu, MAPEI produkta iestrādes brīdī. Jaunāko un aktuālāko Tehnisko datu lapu iespējams lejuplādēt ražotāja mājaslapā [www.mapei.no](http://www.mapei.no)*

**JEBKURI TEHNISKO DATU LAPAS  
FORMULĒJUMA VAI PRASĪBU GROZĪJUMI  
ATBRĪVO MAPEI NO ATBILDĪBAS.**

**Produkta references  
pieejamas pēc  
pieprasījuma vai  
[www.mapei.no](http://www.mapei.no)**



BUILDING THE FUTURE