

Quarzolite Paint

Akrila ūdens dispersijas krāsa ar smalku kvarca pildvielu dekoratīvā aizsargkrāsojuma izveidei iekštelpās un ārpus tām



PIELIETOJUMS

Dekoratīva aizsargpārklājuma izveidei uz vecām un jaunizveidotām virsmām (arī tādām, kurām nav pilnībā noņemts vecais krāsojums). Aizsargā virsmas no apkārtējās vides negatīvās iedarbības un UV staru iedarbības.

Izmantošanas piemēri

- Visu veidu jaunizveidotu (pilnībā sacietējušu) un vecu cementa vai cementa – kaļķu apmetumu krāsošanai, ja vien to virsma ir nestspējīga un stingra.
- Jauna krāsojuma izveidei virs vecā krāsojuma, sintētiskajiem un minerālajiem apmetumiem, ja vien to adhēzija ar pamatni ir pietiekoši augsta.

TEHNISKAIS APRAKSTS

Quarzolite Paint ir akrila ūdens dispersijas krāsa ar smalku kvarca pildvielu, izmantojama interjerā un eksterjerā.

Quarzolite Paint krāsa ir ilgmūžīga un noturīga pret mainīgiem klimatiskajiem apstākļiem un apkārtējās vides piesārņojumu, piem., pret gaisa piesārņojumu, sāļiem un UV iedarbību.

Quarzolite Paint piemīt augsta adhēzija ar visu veidu tradicionālajiem apmetumiem un vecām krāsotām virsmām, ja vien vecā krāsojuma adhēzija ar pamatni ir pietiekama. Pirms krāsojuma izveides virsmu apstrādāt ar **Malech** gruntēšanas sastāvu.

Quarzolite Paint ir piemērota dekoratīvā krāsojuma izveidei iekštelpās uz ģipsi saturošām pamatnēm un

vecām, iepriekš krāsotām pamatnēm, ja pirms dekoratīvā klājuma izveides pamatnes tiek apstrādātas ar **Malech** gruntēšanas sastāvu.

Quarzolite Paint ir aizsargkrāsojums, kas vienlaicīgi izlīdzina virsmu un rada dekoratīvi raupju virsmas efektu. Tas pieejams plašā krāsu gammā atbilstoši **ColorMap®** krāsu katalogam.

DARBA APRAKSTS

Virsmas sagatavošana

Jaunizveidotām vai atjaunotām pamatnēm jābūt sacietējušām, tīrām un sausām. Vecām pamatnēm jābūt attīrītām no netīrumiem, putekļiem, nesaistītajām materiāla daļiņām, smērvielām u.tml. Plaisām jābūt aizpildītām un bojātām pamatnes daļām - atjaunotām. Pamatnes virsmu izlīdzināt un novērst virsmas defektus.

Uz pamatnes uzklāt **Malech** gruntēšanas sastāvu, kas ir lietošanai gatavs, un pēc 12-24 st. sākt virsmas krāsošanas darbus ar **Quarzolite Paint**.

Sastāva sagatavošana

Quarzolite Paint sajaukt ar 10-15% ūdens. Sastāvu maisīt ar lēnas darbības elektrisko maisītāju līdz tiek iegūta homogēnas krāsas masa.

Ja nepieciešams izmantot tikai daļu no krāsas daudzuma, kas atrodas vienā iepakojumā, tad ar ūdeni sajaukt visu iepakojumā esošo krāsu un atliet nepieciešamo krāsas daudzumu citā traukā.

Sastāva uzklāšana

Quarzolite Paint, uz iepriekš ar **Malech** gruntēšanas

TEHNISKIE DATI	
PRODUKTA APRAKSTS	
Akrila ūdens dispersijas krāsa ar smalku kvarca pildvielu un ārpus tām	dekoratīvā aizsargkrāsojuma izveidei iekštelpās
PRODUKTA IZMANTOŠANA	
Dekoratīva aizsargpārklājuma izveidei uz vecām un jaunizveidotām virsmām (arī tādām, kurām nav pilnībā noņemts vecais krāsojums). Aizsargā virsmas no apkārtējās vides negatīvās iedarbības un UV staru iedarbības	
PRODUKTA RAKSTUROJUMS	
Konsistence:	viskozs šķīdums
Sausais atlikums (%):	66
Tilpummasa (g/cm³):	1,55
Ražība (m²/kg):	2,5-3,3
Berzes noturība, DIN 53778:	> 5000 cikli
Krāsu izmaiņa pēc 800 st. ekspozīcijas saules staros:	$\Delta E < 2$
Ūdens tvaiku caurlaidības pretestība 0,1 mm biežam slānim, kas ir vienlīdzīgs ar gaisa caurlaidību (Sd), DIN 52615 (m):	0,30
Kapilārais ūdens absorbcijas koeficients W 24 (DIN 52617):	1,21 kg/(m² h 0,5)
Bīstamība veselībai, CE 1999/45:	nav bīstams. Pirms darbu sākšanas sk. sadaļu Drošības pasākumi un DDL.
SASTĀVA SAGATAVOŠANA	
Sajaukt Quarzolite Paint ar 10-15% ūdens	
ŽŪŠANA	
Otrās kārtas uzklāšana:	24-48 st.

sastāvu apstrādātas virsmas, uzklāt ar saru otu, rullīti vai pulverizatoru.

Lai izveidotu kvalitatīvu aizsargkrāsojumu, ieteicams uzklāt divas krāsas kārtas ar intervālu 24 st. pie nosacījuma, ka apkārtējās vides apstākļi (gaisa mitrums un temperatūra) ir piemēroti šim darbam.

Lai atvieglotu gruntēšanas sastāva **Malech** (caurspīdīgs) vienmērīgu uzklāšanu uz virsmas, ieteicams tam pievienot 20-30% **Quarzolite Paint** tādā pašā krāsā, kāda tiks izmantota virsmas krāsošanai. Tas atvieglos gruntēšanas sastāva vienmērīgu uzklāšanu un nepieļaus situāciju, kad atsevišķi virsmas fragmenti nav pietiekami apstrādāti.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI
Nestrādāt ar **Quarzolite Paint**, ja tuvākajā

laikā paredzami lietaini vai vējaini laika apstākļi.

Dekoratīvo apmetumu neklāt uz sanācības vai mūru žāvējošajiem apmetumiem, kā arī uz sienām, kuras pakļautas kapilārā mitruma iedarbībai. Nestrādāt ar produktu, ja apkārtējās vides temperatūra ir zemāka par +10°C un gaisa relatīvais mitrums ir virs 85%.

DARBARĪKU TĪRĪŠANA
Pēc darbu beigšanas darbarīkus mazgāt ar ūdeni. Pēc **Quarzolite Paint** sacietēšanas, darbarīkus var notīrīt tikai mehāniski.

PATĒRIŅŠ
0,3-0,4 kg/m² divām krāsojuma kārtām.

IEPAKOJUMS
20 kg iepakojumā.

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt 24 mēn. slēgtā, oriģinālā iepakojumā. Uzglabāt telpā, kur temperatūra ir robežās no +5°C līdz +30°C. Neuzglabāt karstuma avota tuvumā.

DROŠĪBAS PASĀKUMI

Produkts atbilstoši klasifikācijai nav bīstams. Ievērot piesardzības pasākumus, kādi tiek izvirzīti uzglabājot un lietojot ķīmiskus produktus. Ja produkts tiek lietots telpās, nodrošināt pietiekamu vēdināšanu. Papildus informāciju skatīt produkta Darba drošības lapā.

Uzmanību!

Tikai profesionālai izmantošanai. Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā, balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi. Visa

iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai.

Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš jāpārlicinās, ka izvēlētais produkts ir piemērots attiecīgajam nolūkam. Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem mērķiem nekā tas paredzēts vai arī tiek nepareizi pielietots. Piegāde no Mapei Polska SpZoo notiek saskaņā ar konkrētajā brīdī spēkā esošajiem pārdošanas un piegādes noteikumiem, kas tiek apstiprināti pasūtījuma veikšanas laikā.

**Visa iepriekšminētā
informācija dod ieteikumus
un ir pakļauta izvērtēšanai
www.mapei.com**

**Quarzolite
Paint**



(LV) A.G.BETA

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā,
balstīti uz patreizējam zināšanām un pieredzi.

RAŽOTĀJS:

Mapei S.p.A., Via Cafiero 22, 20158 Milan, Italy

IZPLATĪTĀJS:

SIA "Velve M.S. Tehnoloģijas", Ganību dambis 31, LV 1005, Rīga
tālr.: 67460990, fakss: 67460996, mājas lapa: www.velvemst.lv



BUILDING THE FUTURE

2012-6-2008