

Mapelux Lucida

**Spīdīgs grīdas
vaskošanas sastāvs ar
metāla putekļu pildvielu**

PIELIETOJUMS

Mapelux Lucida lietot, lai izveidotu aizsardzības slāni grīdām, kas izgatavotas, izmantojot **Mapefloor System** grupas produktus, tādās vietās, kur grīdas tiek pakļautas augstai gājēju noslodzei (piem., izstāžu telpās, dzīvokļos, birojos u.c.). Piemērots arī, lai atvieglotu ar **Ultratop** izveidotas grīdas kopšanu.

Pielietojuma piemēri

- Lai izveidotu aizsargslāni augstai gājēju noslodzei pakļautām epoksīdsveķu grīdām, kas izveidotas izmantojot **Mapefloor System** grupas produktus
- Lai izveidotu aizsargslāni augstai gājēju noslodzei pakļautām grīdām (piem., izstāžu telpās, dzīvokļos), kas izlīdzinātas ar **Ultratop**.
- Lai izveidotu aizsargslāni augstai gājēju noslodzei pakļautām dekoratīvajām grīdām (piem., izstāžu telpās, veikalos, dzīvokļos), kas izveidotas no **Ultratop**, pievienojot tam **Dynastone Color** mākslīgās vai dabīgās krāsainās pildvielas, ar nosacījumu, ka šo grīdu virsmas apstrādātas ar piemērotu aizsargpārklājumu.

TEHNISKAIS APRAKSTS

Mapelux Lucida ir matēts vaskošanas sastāvs ar metāla putekļu pildvielu, kam piemīt augsta noturība pret gājēju radīto noslodzi un biežu tīrīšanu pat ar augstas koncentrācijas ķīmiskajiem tīrīšanas līdzekļiem.

Pateicoties produkta sastāvā esošajām saistvielām, ar **Mapelux Lucida** apstrādātās grīdas ir viegli tīrāmas – visus netīrumus un traipus no tām iespējams notīrīt

izmantojot parastos tīrīšanas līdzekļus un iekārtas.

Mapelux Lucida ir izteikti šķidrās konsistences sastāvs, kas ir viegli un ātri izkliešams uz virsmas.

IETEIKUMI

- Nestrādāt ar produktu, ja temperatūra ir zemāka par +10°C.

DARBA APRAKSTS

Pamatnes sagatavošana

Nogaidīt vismaz 24 st. pēc grīdas izveides ar **Mapefloor System**, pirms tās pārklāšanas ar **Mapelux Lucida**. Uz grīdām, kas izveidotas no **Ultratop**, **Mapelux Lucida** uzklāt tikai pēc noslēdzošā klājuma nožūšanas.

Sastāva uzklāšana

Lai panāktu maksimālu virsmas aizsardzību, **Mapelux Lucida** uzklāt krusteniski, divās kārtās. Pirmo kārtu uzklāt uz virsmas ar vaska uzklāšanas iekārtu. Kad pirmā kārtā ir pilnībā nožuvusi, otro kārtu uzklāt taisnā leņķī pret pirmās kārtas klājumu.

Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus un aprīkojumu noskalot ar ūdeni.

PATĒRIŅŠ

50 g/m².

IENĀKOJUMS

Mapelux Lucida pieejams 10 kg kannās.

UZGLABĀŠANA

Mapelux Lucida uzglabāt 12 mēn., oriģinālā

Mapelux Lucida



TEHNISKIE DATI (tipiskās vērtības)

PRODUKTA APRAKSTS

Konsistence:	emulsija
Krāsa:	zili-balta
Blīvums (g/cm ³):	1,036
Sausais atlikums (%):	23

UZKLĀŠANAS DATI (pie +23°C - W50%)

Darba temperatūra:	no +10°C līdz +30°C
pH:	8,4 ± 0,2

iepakojumā, +10°C līdz +30°C temperatūrā.
Nepieļaut produkta sasaldāšanu.

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS SAGATAVOJOT UN STRĀDĀJOT AR PRODUKTU

Norādījumi produktu drošai lietošanai atrodami jaunākajās DDL versijās, kas atrodamas mājas lapā www.mapei.no

TIKAI PROFESIONĀLAI IZMANTOŠANAI.

UZMANĪBU!

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi. Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai. Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš jāpārlicinās, ka izvēlētais produkts ir piemērots attiecīgajam nolūkam. Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem mērķiem nekā tas paredzēts vai arī tiek nepareizi pielietots.

Sīkāku informāciju meklēt produkta Tehnisko datu lapās, kas pieejamas mūsu mājas lapā www.mapei.no

IEVĒRĪBAI!

*Šīs Tehnisko datu lapas saturs var tikt iekopēts citā ar projektu saistītā dokumentācijā, tomēr iegūtais dokuments nav uzskatāms par papildinājumu un neaizstāj aktuālo produkta Tehnisko datu lapu, MAPEI produkta iestrādes brīdī. Jaunāko un aktuālāko Tehnisko datu lapu iespējams lejuplādēt ražotāja mājaslapā www.mapei.no **JEBKURI TEHNISKO DATU LAPAS FORMULĒJUMA VAI PRASĪBU GROZĪJUMI ATBRĪVO MAPEI NO ATBILDĪBAS.***

**Produkta references
pieejamas pēc
pieprasījuma vai
www.mapei.no**



BUILDING THE FUTURE