

# Mapecrete Stain Protection

**Modificētu organisko polimēru ūdens dispersijas sastāvs ūdeni un eļļu atgrūdoša aizsargpārklājuma izveidei betona, dabīgā akmens un cementa bāzes konstrukciju virsmām**



## PIELIETOJUMS

**Mapecrete Stain Protection** ievērojami samazina eļļainu vielu un ūdens bāzes sastāvu absorbciju un ir piemērots efektīva pret-traipu pārklājuma izveidei uz betona, dabīgā akmens un cementa bāzes virsmām.

**Mapecrete Stain Protection** spēj iesūkties arī pamatnēs ar zemu porainību. Pateicoties tam, ka sastāvs neveido uz virsmas plēvi, nemainās tās vizuālās īpašības. Līdz ar to šis sastāvs piemērots izmantošanai dažāda pielietojuma telpās, īpaši komerciālās telpās un telpās, kur nepieciešams izveidot grīdas atbilstoši dizaina prasībām.

**Mapecrete Stain Protection** piemērots aizsargpārklājuma izveidei gan porainam, gan pulētam betonam. Piemērots klāšanai arī uz cementa bāzes grīdām un pulētām industriālajām grīdām, piemēram, "terrazzo" ar dabīgām vai mākslīgām pildvielām.

## Izmantošanas piemēri

- Raupja vai pulēta betona virsmu aizsardzībai.
- Betona industriālo grīdu aizsardzībai iepirkšanās centros, pārtikas veikalos, noliktavās, īpaši piemērots pārtikas uzglabāšanas telpās.
- Aizsargpārklājuma izveidei betona industriālajām grīdām lielveikalos.
- Pulētu industriālo grīdu aizsardzībai, tai skaitā "teraco" ar dabīgām un mākslīgām pildvielām.

## TEHNISKAIS APRAKSTS

**Mapecrete Stain Protection** ir vienkomponenta ūdens dispersijas sastāvs, kas izgatavots uz mikroemulsijas bāzes, atbilstoši MAPEI zinātniskajās laboratorijās izstrādātajai receptūrai un paredzēts grīdu aizsardzībai pret traipiem.

Polimēriem caur porām iekļūstot pamatnē un nostiprinoties uz tās virsmas, sastāvs veido ūdens un eļļas barjeru. **Mapecrete Stain Protection** efektīvi aizsargā betona un cementa bāzes konstrukciju virsmas no traipiem, ko atstāj pārtikas industrijas izejvielas, piemēram, eļļa, tauki, kafija, atspirdzinošie dzērieni un ūdens bāzes sastāvi kopumā.

**Mapecrete Stain Protection** piemīt laba uzsūkties spēja pat zemas porainības pamatnēs, nemainot to vizuālās īpašības.

Sastāva īpašā formula nodrošina tā teicamu absorbētspēju, neveidojot uz virsmas plēvi.

**Mapecrete Stain Protection** efektīvi samazina virsmas putekļošanu un atvieglo tās ikdienas uzkopšanas darbus.

## PRIEKŠROCĪBAS

- Efektīvi aizsargā virsmu pret traipiem, kas rodas tai nonākot saskarē ar dažādiem šķīdumiem un eļļainām vielām.
- Efektīvi aizsargā virsmu no traipiem, kas rodas kapilārā mitruma migrācijas procesā.
- Samazina ūdens absorbētspēju.

TEHNISKIE DATI			
PRODUKTA APRAKSTS			
Konsistence:	šķīdums		
Krāsa:	caurspīdīgs		
Blīvums (g/cm <sup>3</sup> ):	1,0		
Hlorīdu jonu saturs Minimālā prasība ≤ 0,05% – Saskaņā ar EN 1015-17 (%):	≤ 0,05		
pH:	8		
UZKLĀŠANAS DATI (pie +20°C - W 50%)			
Darba temperatūra:	no +10 līdz +30°C		
MEHĀNISKĀS ĪPAŠĪBAS			
Darbības raksturojums:	Testa metode	Neapstrādāta virsma	Virsma, kas apstrādāta ar Mapecrete Stain Protection
Absorbētspēja iemērcot eļļā (%):	EN 13580 Modificēts ar eļļu	1,20	< 0,35
Kapilārā absorbcija (kg/m <sup>2</sup> ·h <sup>0,5</sup> ):	EN 13057	0,90	< 0,25

- Laba uzsūkties spēja, pat saplaisājušās pamatnēs.
- Nemaina virsmas vizuālās īpašības.
- Atvieglo apstrādātās virsmas kopšanu.
- Samazina virsmas uzturēšanas izmaksas.
- Ūdens dispersijas sastāvs - viegli uzklājams (nesatur šķīdinātāju).
- UV staru noturīgs, līdz ar to piemērots izmantošanai ārdarbos.
- Videi draudzīgs.

#### IETEIKUMI

- Neklāt **Mapecrete Stain Protection** uz puteklainām, irdenām un nest nespējīgām virsmām.
- Neklāt **Mapecrete Stain Protection** uz piesārņotām un ar eļļu un taukiem piesātinātām virsmām.
- Neklāt **Mapecrete Stain Protection** uz betona pamatnēm, kas nav pietiekami nocietējušas.
- Pārlicināties, ka ar **Mapecrete Stain Protection** apstrādājamā virsma

ir vienmērīgi sausa un uz tās nav novērojams stāvošs ūdens.

#### DARBA APRAKSTS

##### Pamatnes sagatavošana

Betona pamatnēm jābūt nestspējīgām, teicami attīrītām, sausām, brīvām no putekļiem, taukiem un veidņu eļļas. Jaunām pamatnēm jābūt pietiekami nocietējušām.

##### Sastāva uzklāšana

**Mapecrete Stain Protection** uz attīrītas virsmas uzklāt izmantojot bez gaisa padeves pulverizatoru vai saru otu.

Uzklātā sastāva žūšanas laiks atkarīgs no pamatnes porainības (parasti 2 līdz 4 st. atkarībā no apkārtējās vides temperatūras un mitruma līmeņa).

**Mapecrete Stain Protection** sasniedz savu maksimālo efektivitāti 24 st. pēc tā uzklāšanas uz pamatnes.

##### Tīrīšana

Darbarīkus, kas izmantoti **Mapecrete Stain Protection** sagatavošanai un uzklāšanai mazgāt ar ūdeni uzreiz pēc darbu beigšanas. Pēc sacietēšanas produktu iespējams notīrīt tikai mehāniski.

**Patēriņš**

0,1-0,3 kg/m<sup>2</sup> atkarībā no pamatnes porainības.

**Iepakojums**

25 kg plastikāta bundžās.

**UZGLABĀŠANA**

**Mapecrete Stain Protection** uzglabāt 12 mēn. oriģinālā iepakojumā, sausā vietā, pie apkārtējās vides temperatūras, kas ir robežās no +10°C līdz +30°C.

**DARBA DROŠĪBA**

Saskaņā ar esošo likumdošanu un standartiem, **Mapecrete Stain Protection** nav uzskatāms par bīstamu produktu.

Tomēr strādājot ar produktu ieteicams izmantot aizsargcimdus, aizsargbrilles un ievērot piesardzību, kas jāievēro strādājot ar ķīmiskiem produktiem.

Sīkāku un pilnīgāku informāciju par mūsu produktu drošu pielietojumu meklēt jaunākajās produkta Drošības Datu lapās.

TIKAI PROFESIONĀLAI IZMANTOŠANAI.

**UZMANĪBU!**

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā balstīti uz

patreizējām zināšanām un pieredzi. **Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai.**

*Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš jāpārlicinās, ka izvēlētais produkts ir piemērots attiecīgajam nolūkam.*

*Lietotājam*

*ir jāuzņemas visa atbildība gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem mērķiem nekā tas paredzēts vai arī tiek nepareizi pielietots. Visa piegāde no Mapei S.p.A. notiek saskaņā ar konkrētajā brīdī spēkā esošajiem pārdošanas un piegādes noteikumiem, kas tiek apstiprināti pasūtījuma veikšanas laikā.*

**Sīkāku informāciju meklēt produkta Tehnisko datu lapās, kas pieejamas mūsu mājas lapā [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**

**Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**



**RAŽOTĀJS:**

**Mapei S.p.A.**, Via Cafiero 22, 20158 Milan, Italy

**IZPLATĪTĀJS:**

**SIA "Velve M.S. Tehnoloģijas"**, Uriekstes 2A, LV 1005, Rīga  
tālr.: 67460990, fakss: 67460996, mājas lapa: [www.velvemst.lv](http://www.velvemst.lv)



**BUILDING THE FUTURE**