


ELEMENTFOG TIX

Tiksotropiska java šuvju aizpildei starp betona elementiem



PIELIETOJUMS

Vertikālo šuvju aizpildei starp betona elementiem, neizmantojot veidņu konstrukciju. Var izmantot arī horizontālām šuvēm. Ideāli piemērota arī citiem gadījumiem, kad nepieciešams šuvju aizpildes materiāls ar augstu cietību un tiksotropām īpašībām.

Pielietojuma piemēri

- Šuvju aizpildei starp betona elementiem.
- Mūra sienu šuvēm.
- Šuvju aizpildei starp vieglbetona elementiem.
- Deformācijām nepakļautu šuvju aizpildei.
- Iedobumu, urbumu, jauna un veca betona savienojuma šuvju aizpildei.

TEHNISKIE RAKSTURLIELUMI

Elementfog Tix ir ar šķiedrām armēta, bezrumuma, pumpējama tiksotropiskas konsistences java. Tās sastāvā ir cements, frakcionētas smiltis, briedinošas un stabilizējošas piedevas. Pēc samaisīšanas ar ūdeni tiek iegūta viegli izstrādājama tiksotropa java, kas nenoslīd vertikālās šuvēs pat uzklāta biezā kārtā. Produktu ir viegli izstrādāt ar rokām, izmantojot tradicionālos paņēmienus. **Elementfog Tix** piemīt laba adhēzija ar neputekļainu un viegli porainu betonu.

IETEIKUMI

- **Elementfog Tix** nepievienot cementu vai citas vielas.
- Nepievienot ūdeni, kad java ir sākusi cietēt.
- Neizmantojot **Elementfog Tix** temperatūrā, kas zemāka par +5°C.
- Neizmantojot **Elementfog Tix**, ja iepakojums ir bojāts vai iepriekš atvērts.

NORĀDĪJUMI, KAS JĀIEVĒRO PIRMS LIETOŠANAS

- Lai nodrošinātu stingru virsmu, betonu atbrīvot no nesaistītajiem slāņiem.
- Pamatni attīrīt no putekļiem, nesaistītajām materiāla daļiņām, smērvielām, veidņu eļļas un vecās krāsas slāņiem.
- **Elementfog Tix** jāuzklāj uz mitras virsmas. Nepieļaut ūdens uzkrāšanos veidojot peļķes.

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA IESTRĀDEI

Maisījuma saturs:	100 kg Elementfog Tix 17 kg ūdens (apm. 3,4 l uz 20 kg maisu)
Maks. slāņa biezums katrā uzklāšanas reizē:	50 mm
Darba temperatūra:	apkārtējās vides un pamatnes temperatūra no +5°C līdz +35°C
Maisījuma izstrādes laiks:	apm. 45 minūtes (+20°C)

SASTĀVA SAGATAVOŠANA

Elementfog Tix jāpievieno tikai ūdens - aptuveni 3,4 litri uz 20 kg maisu. Maisīt vismaz 3 minūtes. Nepievienot vairāk ūdens nekā ieteikts. Pārmērīgs ūdens daudzums mazina saķeri un pasliktina rezultātu. Atkarībā no daudzuma var izmantot sūkņus, piespiedu maisītājus vai urbjmašīnu ar javas maisīšanas uzgali. Norādījumi javas sagatavošanai, lai izveidotu paraugus testēšanai laboratorijā, ir atrodami TEHNISKO DATU tabulā.

UZKLĀŠANA

Javu iestrādāt šuvē izmantojot piemērotu pumpēšanas aprīkojumu vai ar rokām, lietojot špaktelīlāpstiņu un nogludinot līdz apdares virsmai. Veidņu konstrukcijas izmantošana nav nepieciešama iestrādājot produktu pat vertikālās šuvēs un javu var uzklāt līdz pat 50 mm biezumā. Atklātu šuvju apstrādē izmantot veidņu konstrukciju no vienas puses. Šuves apdarei izmantot **Monofinish** vai **Mapelasttic**. Virsmu krāsot izmantojot **Elastocolor Paint**.

LIETOŠANAS NOSACĪJUMI

- Izmantojiet tikai tādu produktu, kurš ir glabāts sausā vietā oriģinālajā iepakojumā.
- Ja apkārtējā temperatūra ir zema, produkts jāsaļauc ar ūdeni, kura temperatūra ir +15 līdz 20°C.
- Lai pēc **Elementfog Tix** uzklāšanas nodrošinātu labu cietēšanu, it īpaši karstā vai vējainā laikā tās virsmu pārklāt ar ūdeni vai **Mapecure E**.

TĪRĪŠANA

Svaigu javu var nomazgāt ar ūdeni. Sakaltušu javu var noņemt tikai mehāniski.

PATĒRIŅŠ

Aptuveni 1,8 kg javas uz litru maisījuma.

IEPAKOJUMS

Elementfog Tix piegādā 20 kg maisos un 1000 kg lielgabarīta maisos.

UZGLABĀŠANA

Glabāiet sausā vietā. Glabāšanas laiks neatvērtā iepakojumā ir 12 mēneši.

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS SAGATAVOJOT UN STRĀDĀJOT AR PRODUKTU

Norādījumi produktu drošai lietošanai atrodami jaunākajās DDL versijās, kas atrodamas mājas lapā www.mapei.no

TIKAI PROFESIONĀLAI IZMANTOŠANAI.



TEHNISKIE DATI (tipiskās raksturvērtības)

PRODUKTA APRAKSTS

Konsistence:	pulverveida
Krāsa:	pelēka
Maksimālais pildvielu izmērs:	1,0 mm

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA PRODUKTA SAGATAVOŠANAI

Maisījuma sastāvs:	100 svara daļas Elementfog Tix ar 17 % ūdens
Maisījuma sagatavošana:	saskaņā ar EN 196-1
Cietēšanas nosacījumi:	CC (saskaņā ar A pielikumu – EN 12190)

SVAIGA MAISĪJUMA RAKSTUROJUMS (pie +20°C un W50 %)

Maisījuma krāsa:	pelēka
Maisījuma konsistence:	tiksotropisks
Maisījuma blīvums:	2150 kg/m ³

SACIETĒJUŠĀ PRODUKTA VEIKTSPĒJA (20 % ūdens no apjoma)

Veiktspējas īpašības	Testa metode	Produkta veiktspēja
Spiedes stiprība: – pēc 28 dienām	EN 12190	> 50 MPa
Stiepes stiprība pie lieces: – pēc 28 dienām	EN 196-1	> 9 MPa
Ekspluatācijas klase:	EN 206/1	X0/XC4/XS2/XD2/XF4/XA1
Ugunsdrošība:	Eiropklase	A1

UZMANĪBU!

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi. Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai. Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš jāpārliedzina, ka izvēlētais produkts ir piemērots attiecīgajam nolūkam. Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem mērķiem nekā tas paredzēts vai arī tiek nepareizi pielietots.

Sīkāku informāciju meklēt produkta Tehnisko datu lapās, kas pieejamas mūsu mājas lapā www.mapei.no

IEVĒRĪBAI!

Šīs Tehnisko datu lapas saturs var tikt iekopēts citā ar projektu saistītā dokumentācijā, tomēr iegūtais dokuments nav uzskatāms par papildinājumu un neaizstāj aktuālo produkta Tehnisko datu lapu, MAPEI produkta iestrādes brīdī. Jaunāko un aktuālāko Tehnisko datu lapu iespējams lejuplādēt ražotāja mājaslapā www.mapei.no

JEBKURI TEHNISKO DATU LAPAS FORMULĒJUMA VAI PRASĪBU GROZĪJUMI ATBRĪVO MAPEI NO ATBILDĪBAS.

1117-11-2023-lv

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi.

