

Mapetard Form

**Virsmas cietēšanu
aizkavējošs sastāvs
konstrukcijās ar
atsegtām pildvielām**



PRODUKTA APRAKSTS

Mapetard Form ir ātri žūstošs virsmas saistīšanas aizkavējošs sastāvs betona konstrukcijām ar atsegtām pildvielām.

Mapetard Form sastāvā ir spēcīgas saistīšanas aizkavējošas piedevas un balti pigmenti, kas atvieglo produkta uzklāšanu nepieciešamajā biezumā un visas virsmas pārklāšanu.

Mapetard Form satur denaturētu spirtu un ūdeni, kas darbojas kā šķīdinātājs.

TEHNISKAIS APRAKSTS

Mapetard Form aizkavē konstrukcijas ārējā slāņa saistīšanos. Tas atvieglo veidņu noņemšanu un nenocietējušās virskārtas noņemšanu noskalojot.

Mapetard Form izmantojams gan betona elementu izgatavošanai, gan betona konstrukciju liešanai objektā – horizontālām un vertikālām virsmām.

Mapetard Form iesūcas svaigā betonā 5-15 mm biezumā, atkarībā no uzklātā slāņa biezuma. Šī slāņa saistīšanās tiek aizkavēta, tikmēr pārējā konstrukcija nocietē, pateicoties tam virskārta ir viegli nomazgājama nost, atsedzot pildvielas.

Arī veidņi ir viegli nomazgājami no betona paliekām.

DARBA APRAKSTS

Produktu uzklāt uz veidņa izmantojot saru otu vai rullīti. Uzklātā slāņa biezumam jābūt līdzīgam lakas slānim, vai cita biezuma, atkarībā no vēlamā pildvielu atsegšanas apmēra.

Mapetard Form sastāvā ir balti pigmenti, kas atvieglo produkta uzklāšanu, jo var kontrolēt gan uzklātā slāņa biezumu, gan to, ka visa virsma tiek vienmērīgi pārklāta.

Mapetard Form nožūst apmēram 20 min. laikā. Kad sastāvs ir nožuvis, betonu vai javu, kas papildināta ar akmeņiem, var liet veidnī. Kad betons ir sacietējis, noņemt veidņus un nomazgāt nesacietējušo slāni. Parasti patēriņš ir 0,1 kg/m².

IEVĒROT!

Mapetard Form pirms lietošanas sakratīt. Ja produkts tiek uzglabāts nenoslēgtā konteinerī, tas ātri sacietē.

IEPAKOJUMS

Pieejams 10 un 25 litru kannās.

UZGLABĀŠANA

Produkts jāuzglabā pie temperatūras robežās no +8°C līdz +35°C, un tas saglabā savas īpašības vismaz vienu gadu, ja uzglabāts neatvērtā oriģinālajā iepakojumā. Ja produkts tiek pakļauts tiešiem saules stariem, var mainīties tā krāsa, bet tas neietekmēs produkta tehniskās īpašības.

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS SAGATAVOJOT UN STRĀDĀJOT AR PRODUKTU

Norādījumi produktu drošai lietošanai atrodami jaunākajās DDL versijās, kas atrodamas mājas lapā www.mapei.no

TIKAI PROFESIONĀLAI IZMANTOŠANAI.

UZMANĪBU!

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi. Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai. Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš jāpārlicinās, ka izvēlētais produkts ir piemērots attiecīgajam nolūkam. Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem mērķiem nekā tas paredzēts vai arī tiek nepareizi pielietots.

Sīkāku informāciju meklēt produkta Tehnisko datu lapās, kas pieejamas mūsu mājas lapā www.mapei.no

IEVĒRĪBAI!

Šīs Tehnisko datu lapas saturs var tikt iekopēts citā ar projektu saistītā dokumentācijā, tomēr iegūtais dokuments nav uzskatāms par papildinājumu un neaizstāj aktuālo produkta Tehnisko datu lapu, MAPEI produkta iestrādes brīdī. Jaunāko un aktuālāko Tehnisko datu lapu iespējams lejuplādēt ražotāja mājaslapā www.mapei.no
JEBKURI TEHNISKO DATU LAPAS FORMULĒJUMA VAI PRASĪBU GROZĪJUMI ATBRĪVO MAPEI NO ATBILDĪBAS.

Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai www.mapei.no

TEHNISKIE DATI (tipiskās vērtības)

PRODUKTA APRAKSTS

Konsistence:	šķidrums
Krāsa:	balta
Viskozitāte:	zema viskozitāte
Sausais atlikums (%):	24,0 ± 1,2
Blīvums, g/cm ³ :	1,00 ± 0,02
pH:	9 ± 1

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā, balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi.