

Primer S

**Elastīgs, ūdens
necaurlaidīgs virsmas
gruntēšanas sastāvs**



PIELIETOJUMS

Ūdens uzsūces samazināšanai:

- ģipškartona un kokskaidu plākšņu sienām;
- ģipša un cementa bāzes apmetumu apstrādei pirms keramisko flīžu instalēšanas.

Izmantošanas piemēri

- Ģipsi saturošu sienu gruntēšanai vannas istabās;
- Kokskaidu plākšņu apstrādei un mitruma uzsūces izlīdzināšanai;
- Ģipsi saturošu sienu gruntēšanai virtuvēs, īpaši tajās vietās, kur notiek ēdienu gatavošana;
- Ģipsi saturošu virsmu gruntēšanai pirms keramisko flīžu vai cita veida klājumu instalēšanas, izmantojot cementa bāzes līmjavas.

TEHNISKAIS APRAKSTS

Primer S ir sintētisko sveķu ūdens dispersija, kura pēc nožūšanas uz virsmas veido blīvu, elastīgu un ūdens izturīgu plēvīti.

Primer S aizsargā virsmas no mitruma iesūkšanās, veidojot ūdens necaurlaidīgu pārklājumu.

Primer S nav uzliesmojošs vai cilvēka veselībai bīstams un to var lietot slēgtās, nevēdināmās telpās, neveicot speciālus aizsardzības pasākumus.

IETEIKUMI

- Neizmantot **Primer S** kā hidroizolācijas pārklājumu baseinos un ūdens rezervuāros.
- Neizmantot **Primer S** kā hidroizolācijas pārklājumu uz virsmām, kuras pakļautas kapilārā mitruma iedarbībai.
- Neizmantot **Primer S** hidroizolācijas izveidei vannas istabu un dušu telpu grīdām.
- Uzklājot **Primer S** uz virsmām, kurām ir paaugstināta sārmainība, var izmainīties gruntēšanas sastāva krāsa, bet tas neietekmē produkta kvalitāti.

DARBA APRAKSTS PAMATNES SAGATAVOŠANA

Virsmai jābūt līdzenai, tīrai, cietai un attīrītai no putekļiem, eļļas, krāsas, limes un taukiem. Virsmai jābūt stingrai. Ievērot kokskaidu vai ģipsi saturošu plākšņu, kā arī ģipša apmetuma ražotāju ieteikumus. Pārliecināties, ka kokskaidu plāksnes apstrādes laikā netiks pakļautas deformācijai.

Primer S



Flīžu klājums izveidots uz virsmas, kura pirms tam apstrādāta ar Primer S - Olomok slimnīca - Čehija

TEHNISKIE DATI	
PRODUKTA APRAKSTS	
Konsistence:	zemas viskozitātes šķidrums
Krāsa:	rozīgs
Blīvums (g/cm ³):	1,17
pH līmenis:	2
Sausais atlikums (%):	51
Viskozitāte (mPa·s):	350 (# 1 - RPM 20)
Uzglabāšana:	12 mēn. neatvērtā, oriģinālā iepakojumā. Nepieļaut produkta sasaldēšanu
Bīstamība veselībai sask. ar EC/1999/45:	nepastāv. Pirms lietošanas skatīt sadaļu drošības pasākumi un produkta DDL
Muitas kods:	3209 90 00
UZKLĀŠANAS DATI (+23°C - W 50%)	
Uzklāšanas temperatūra:	ne zemāka par +5°C
Nākošās kārtas uzklāšana:	pēc 20-30 min.
Keramisko flīžu instalēšana:	pēc 1-2 st.
ĪPAŠĪBAS	
Mitruma izturība:	teicama
Noturība pret novecošanos:	teicama
Elastība:	teicama

UZKLĀŠANA

Primer S uzklāt ar saru otu vai rullīti. Lai iegūtu ūdens necaurlaidīgu pārklājumu, nepieciešams uzklāt 2-3 **Primer S** kārtas. Katru nākamo kārtu klāt uz vēl nenožuvas **Primer S** kārtas. Flīžu instalēšanu sākt pēc 1-2 stundām, kad **Primer S** ir pilnībā nožuvis.

DARBARĪKU TĪRĪŠANA

Darbarīkus un traukus nekavējoties mazgāt ar tīru ūdeni. Sacietējušu **Primer S** notīrīt mehāniski vai izmantojot **Pulicol** sastāvu.

PATĒRIŅŠ

Vidējais patēriņš - 0,1 kg/m² vienai **Primer S** kārtai.

IEPAKOJUMS

5 un 1 kg iepakojumos.

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt 12 mēn. slēgtā iepakojumā. Nepieļaut produkta sasaldēšanu.

DROŠĪBAS PASĀKUMI

Primer S saskaņā ar spēkā esošajiem standartiem nav bīstams cilvēku veselībai un apkārtējai videi.

Tomēr strādājot ar šo produktu ieteicams lietot aizsargcimdus un aizsargbrilles. Sīkākai informācijai skatīt DDL.

TIKAI PROFESIONĀLAI IZMANTOŠANAI.

UZMANĪBU!

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā, balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi. Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai.

Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš jāpārlicinās, ka izvēlētais produkts ir piemērots attiecīgajam

nolūkam. Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem mērķiem nekā tas paredzēts vai arī tiek nepareizi pielietots. Visa piegāde no Mapei S.p.A. notiek saskaņā ar konkrētajā brīdī spēkā esošajiem pārdošanas un piegādes noteikumiem, kas tiek apstiprināti pasūtījuma veikšanas laikā.

**Visa iepriekšminētā
informācija dod ieteikumus
un ir pakļauta izvērtēšanai
www.mapei.com**

Primer S



(LV) A.G. BETA

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā,
balstīti uz patvērtajām ziņām un pieredzi.

RAŽOTĀJS:

Mapei S.p.A., Via Cafiero 22, 20158 Milan, Italy

IZPLATĪTĀJS:

SIA "Velve M.S. Tehnoloģijas", Ganību dambis 31, LV 1005, Rīga
tālr.: 67460990, fakss: 67460996, mājas lapa: www.velvemst.lv

538-5-2009

