

Mapeform MB-700

Rafinētu minerālo eļļu bāzes veidņu pretpielipšanas sastāvs. Piemērots izmantošanai kā veidņu eļļa būvobjektos, kā arī betona konstrukciju ražotnēs



APRAKSTS:

Mapeform MB-700 piemērots betonēšanai objektā izmantojot saplākšņa vai koka veidņus.

Mapeform MB-700 piemērots arī betonēšanai izmantojot sauso/bezrukuma betonu, kur veidņus jānoņem nekavējoties vai neilgi pēc betonēšanas.

PIELIETOJUMS:

Mapeform MB-700 novērš betona adhēziju ar visu veidu veidņiem, kurus tradicionāli izmanto būvobjektos, kā arī betona konstrukciju ražotnēs.

Mapeform MB-700 tiek uzklāts kā plāns pārklājums, to uzsmidzinot, uzklājot ar saru otu vai rullīti. Vislabāk izmantot pumpi, kas piemērots veidņu eļļām.

Mapeform MB-700 tiek piegādāts lietošanai gatavā veidā.

TEHNISKAIS APRAKSTS:

Mapeform MB-700 ir zemas viskozitātes rafinētu minerālo eļļu bāzes veidņu pretpielipšanas sastāvs.

Mapeform MB-700 sastāvā ir pretkorozijas piedevas, kas aizsargā armatūru no korozijas. Produktu ir viegli uzklāt, ar 1 litru produkta var noklāt līdz pat 40 m².

Mapeform MB-700 var izmantot pie temperatūras līdz -20°C.

- Viegli noņemt veidņus.
- Samazina sīko krāterīšu un gaisa poru veidošanos betona virsmā.

- Nemaina betona krāsu.
- Nepiemīt aromāts.

IEPAKOJUMS:

Mapeform MB-700 tiek piegādāts 25 litru kannās, 200 litru bundžās un 1000 litru IBC konteineros.

UZGLABĀŠANA

Produktu uzglabāt pie temperatūras, kas ir robežās no +8 līdz +35°C un uzglabājot slēgtā oriģinālajā iepakojumā, saglabā savas īpašības vismaz 12 mēneši. Pakļaujot produktu tiešiem saules stariem, iespējamās krāsas izmaiņas, tomēr tas neietekmē produkta īpašības.

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS SAGATAVOJOT UN STRĀDĀJOT AR PRODUKTU

Norādījumi produktu drošai lietošanai atrodami jaunākajās DDL versijās, kas atrodamas mājas lapā www.mapei.no

TIKAI PROFESIONĀLAI IZMANTOŠANAI.

UZMANĪBU!

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi. Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai. Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš jāpārliecinās, ka izvēlētais produkts ir piemērots attiecīgajam nolūkam. Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem mērķiem nekā tas paredzēts vai arī tiek nepareizi pielietots.

Sīkāku informāciju meklēt produkta Tehnisko datu lapās, kas pieejamas mūsu mājas lapā www.mapei.no

IEVĒRĪBAI!

Šīs Tehnisko datu lapas saturs var tikt iekopēts citā ar projektu saistītā dokumentācijā, tomēr iegūtais dokuments nav uzskatāms par papildinājumu un neaizstāj aktuālo produkta Tehnisko datu lapu, MAPEI produkta iestrādes brīdī.

Jaunāko un aktuālāko Tehnisko datu lapu iespējams lejuplādēt ražotāja mājaslapā www.mapei.no
**JEBKURI TEHNISKO DATU LAPAS
FORMULĒJUMA VAI PRASĪBU
GROZĪJUMI ATBRĪVO MAPEI NO
ATBILDĪBAS.**

**Produkta references
pieejamas pēc pieprasījuma vai
www.mapei.no**

TEHNISKIE DATI (tipiskās raksturvērtības)

PRODUKTA APRAKSTS

Konsistence:	šķidrums
Krāsa:	caurspīdīgs
Aktīvās vielas:	rafinētas minerālās eļļas
Bļivums (+20°C) (g/cm³):	0,83
Viskozitāte (Brukfilda viskozitātes mērītājs DV-1, LV1, 100 apgr.):	- +20°C (mPa·S): 15 ± 2
Zemākā darba temperatūra (°C):	- 20
Uzliesmošanas punkts (°C):	> 90

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā, balstīti uz patreizējam zināšanām un pieredzi



BUILDING THE FUTURE