



Keraflex Maxi S1

Uzlabota, elastīga cementa bāzes līmjava ar pagarinātu izstrādes laiku, nenoslīdēšanas efektu, preputekļošanas tehnoloģiju, kā arī ļoti zemu Gaistošo Organisko Savienojumu emisiju, keramisko fližu un akmens materiālu pielīmēšanai. Īpaši piemērota liela izmēra porcelāna fližu un dabīgā akmens materiālu pielīmēšanai

KLASIFIKĀCIJA ATBILSTOŠI EN 12004

Keraflex Maxi S1 ir elastīga (S1), uzlabota (2), nenoslīdoša (T), ar pagarinātu saistīšanās laiku (E) cementa bāzes (C) C2TES1 klases līmjava.

Atbilstība Keraflex Maxi S1 ir deklarēta ITT sertifikātam nr. 25070387/Gi (TUM), nr. 25080246/Gi (TUM) un nr. 14/8330-551-S (LGAI), ko izsniegusi Minhenes Tehniskās Universitātes laboratorija (Vācija).

PIELIETOJUMS

- Visu veidu un izmēru keramisko fližu (vienreiz un divreiz dedzinātu, porcelāna, klinkera, terracotta) pielīmēšanai uz nelīdzīgiem virsmām un apmetuma ar kārtas biezumu līdz 15 mm, neveicot pirms tam virsmas izlīdzināšanu.
- Akmens materiālu pielīmēšanai iekštelpās un ārpus tām (pārliecināties, ka akmens apdares materiāli ir ūdensnoturīgi).
- Izolācijas plākšņu, piemēram, putupolistirola, akmens un stikla šķiedru vates, skaņas izolācijas paneli, korķa u.c., pielīmēšanai ar punktveida metodi iekštelpās.

Izmantošanas piemēri

- Keramisko fližu (vienreiz un divreiz dedzinātu, porcelāna, klinkera) un akmens materiālu (pārliecināties, ka akmens apdares materiāli ir ūdensnoturīgi) instalēšanai uz tādām standarta virsmām kā:
 - cementa bāzes un apsildāmās pamatnes;
 - cementa bāzes apmetums vai kalķu un cementa bāzes pamatnes;
 - ģipškartona plāksnes, ja tās ir labi nostiprinātas.





Dabīgā akmens
klājuma izveide
ārdarbos



Viaredžio promenāde,
Itālija



Milanās centrālā
dzelzceļa stacija, Itālija

- Keramisko fližu un akmens materiālu pielīmēšanai uz esošiem grīdu segumiem (keramisko, marmora fližu u.c.);
- Grīdas klājumu izveidei vietās, kur paredzēta liela noslodze.
- Keramisko fližu instalēšanai vietās, kur nav iespējams nodrošināt pietiekamu ventilāciju vai apdzīvotās ēkās, kur līdz minimumam jāsamazina putekļošanās.
- Grīdu un sienu klājumu izveidei uz **Mapelastic** hidroizolācijas slāņa.
- Tādu fližu (porcelāna, klinkera, vienreiz dedzinātu, terracotta) pielīmēšanai, kuru pamatne ir izteikti reljefaina.

TEHNISKIE DATI

Keraflex Maxi S1 ir sausais maisījums pelēkā krāsā, kas sastāv no cementa un smalkas frakcijas pildvielām.

Keraflex Maxi S1 sastāvā ietilpst augstas kvalitātes sintētiskie sveki un piedevas, kas izstrādātas atbilstoši MAPEI zinātniskajās laboratorijās izstrādātajai receptei. Inovatīvā Pret-Putekļošanās tehnoloģija ievērojami samazina putekļošanas produkta sagatavošanas procesā, saīdzinoši ar standarta cementa bāzes līmjavām, tādā veidā uzlabojot darba apstākļus strādājošajiem. Pievienojot ūdeni, iegūst līmjavu ar sekojošām īpašībām:

- Zema viskozitāte, līdz ar to viegli izstrādājama.
- Ļoti tiksotropa: līmjava piemērota liela izmēra fližu instalēšanai uz vertikālām virsmām neizmantojot stiprinājumus. Ar **Keraflex Maxi S1** fližes iespējams līmēt sākat ar augšējo rindu un virzienā uz leju.
- Absorbē virsmas deformāciju radītās spriedzes.
- Laba adhēzija ar visiem būvniecībā izmantojamiem materiāliem.
- Sacietē neveidojot ievērojamas rukuma plāsas; sīkām rukuma plāsām nav tendenze paplašināties.
- Pagarināts saistīšanās un korekoju laiks, kas atvieglo instalēšanas procesu.

IETEIKUMI

Keraflex Maxi S1 nelietot sekojošos gadījumos:

- Uz koka un koka konglomerātu virsmām.
- Uz metāla, gumijas, PVC un linoleja klājumiem.
- Marmora un dabīgā akmens fližu instalēšanai gadījumos, kad materiāli ir nenoturīgi pret izsālījumu un traipu veidošanos.
- Mitruma radītām deformācijām pakļautu dabīgā un mākslīgā akmens materiālu instalēšanai.

- Uz rūpnieciski ražotiem betona paneļiem vai betona pamatnēm, kas pakļautas lielām vibrācijām.
- Kad jaunizveidoto virsmu ūsā laikā jāpakļauj noslodzei.

UZKLĀŠANAS METODE

Pamatnes sagatavošana

Pamatnei jābūt līdzzenai, tīrai, cietai, un attīrītai no putekļiem, eļļas, krāsas, līmes un taukiem. Virsmai jābūt stingrai un pietiekami sausai. Jaunizveidota apmetuma cietēšanai jāparedz vismaz nedēļa uz cm biezumā, savukārt betona pamatni pirms fližu uzklāšanas nepieciešams izturēt 28 dienas, lai pēc fližu instalēšanas nenotiktu pamatnes deformācijas. Ja fližu instalēšanu nepieciešams veikt ātrāk, betona pamatni izgatavot no šim nolūkam paredzētiem produktiem: **Mapecem**, **Mapecem Pronto**, **Topcem** vai **Topcem Pronto**.

Tiesīs saules staros uzkarusošas pamatnes atvēsināt izmantojot ūdeni.

Gipsi saturošām virsmām jābūt pilnīgi sausām, pietiekoši stingrām un cietām, attīrītām no putekļiem. Šīs virsmas pirms fližu instalēšanas nepieciešams apstrādāt ar **Primer G** vai **Eco Prim T**. Ja virsma ir ar paaugstinātu mitrumu, to apstrādāt ar **Primer S**.

Sastāva sagatavošana

Keraflex Maxi S1 pievienot tīru ūdeni un maisīt līdz izveidojas vienmērīga, homogēna masa, bez kunkuļiem. Pēc 5 min. līmjavu atkārtoti samaisīt.

Vienam iepakojumam **Keraflex Maxi S1** pievienot apm. 6 litri ūdens.

Sagatavoto līmjavu slēgtā traukā uzglabāt ne ilgāk kā 8 st.

Sastāva uzklāšana

Keraflex Maxi S1 uzklāj uz virsmas ar piemērotu rievoto špakteļlapstīnu. Izvēlēties špakteļlapstīnu, ar kuru iespējams panākt 100% fližes un pamatnes kontaktu.

Lai nodrošinātu augstu pamatnes un fližu adhēziju, sākotnēji uz pamatnes uzklāt plānu līmjavas slāni, izmantojot gludu špakteļlapstīnu.

Tulīt pēc tam uz pamatnes uzklāt līmjavas slāni nepieciešamā biezumā atbilstoši fližu pamatnes profilējumam, izmantojot piemērotu zobaino špakteļlapstīnu.

Keramisko fližu instalēšanai uz grīdām un sienām, ja fližu izmērs ir lielāks par 900 cm², kad instalēšanas laikā nepieciešams izlīdzināt arī nelielas augstuma atšķirības vai, ja virsma paredzēta lielām noslodzēm vai līmēšanai baseinos, līmjavu uzklāt gan uz iepriekš sagatavotās pamatnes, gan uz fližu aizmugurējās daļas, lai nodrošinātu pamatnes un fližu 100% sakeri.

Kā alternatīva, sagatavojot līmi liela izmēra apdares materiālu instalēšanai, sastāvam iespējams pievienot lielāku ūdens daudzumu, tā iegūstot zemākas viskozitātes sastāvu, kuru vieglāk uzklāt uz fližes pamatnes.

Fližu instalēšana

Ja fližes ir noputējušas - tās noskalot ar ūdeni, bet speciāla fližu samitrināšana pirms to instalēšanas nav nepieciešama.

Lai nodrošinātu teicamu virsmas un fližes

Tehniskie dati (tipiskās vērtības)

Saskaņā ar:

- Eironorma EN 12004 (C2TES1)
- ISO 13007-1 (C2TES1)

PRODUKTA APRAKSTS

Tips:	pulverveida
Krāsa:	pelēka
Blīvums (kg/m ³):	1,400
Sausais atlikums (%):	100
EMICODE:	EC1 R Plus – ļoti zema emisija

MAISĪJUMA SASTĀVS UN RAKSTUROJUMS (pie + 23°C, W 50%)

Svara attiecība:	100 daļas Keraflex Maxi S1 ar 29-31 daļām ūdens pēc svara
Maisījuma konsistence:	pastveida
Maisījuma blīvums (kg/m ³):	1 500
Maisījuma pH:	virs 12
Izstrādes laiks:	vairāk nekā 8 stundas
Darba temperatūra:	+5 °C -līdz +35 °C
Saistīšanās laiks (saskaņā ar EN 1346):	> 30 minūtes
Korekciju laiks:	apm. 60 min.
Šuvju aizpilde sienām:	pēc 4-8 stundām.
Šuvju aizpilde grīdām:	pēc 24 stundām.
Pakļaujams vieglai gājēju noslodzei:	24 stundām
Pakļaujams maksimālai noslodzei:	14 dienas

VEIKTSPĒJAS ĪPAŠĪBAS

Galīgā veikspēja - stiepes adhēzijas izturība atbilstoši EN 1348 (N/mm ²):	
- sākotnējā stiepes adhēzijas izturība (pēc 28 dienām):	2,6
- stiepes adhēzijas stiprība pēc termiskās novēcošanas:	2,5
- stiepes adhēzijas izturība pēc iegremdešanas ūdeni:	1,1
- stiepes adhēzijas izturība pēc sasalšanas-atkušanas cikliem:	1,3
Izturība pret sārmiem:	teicama
Noturība pret eļļām:	teicama (vāja pret augu eļļām)
Noturība pret šķidinātājiem:	teicama
Ekspluatācijas temperatūra:	-30 °C - +90 °C
Klasifikācija atbilstoši EN 12004:	S1 – deformējama



Izmantojot tradicionālu cementa bāzes produktu



Izmantojot produktu ar preputeklošanās tehnoloģiju



adhēziju, flīzes instalēšanas procesā jāpiespiež pie virsmas.
Normālos apkārtejās vides temperatūras un mitruma apstākļos līmjavas saistīšanās sākas 30 min. laikā pēc tās izstrādāšanas. Nelabvēlīgos laika apstākļos (saules staru tiesības iedarbības rezultātā, vēja un augstas temperatūras gadījumā) līmjavas saistīšanās paātrinās pat līdz pāris minūtēm.

Instalējot flīzes, vēlams laiku pa laikam pārliecināties vai uzklātās līmes virsējais slānis nav sacietējis.

Ja tas ir sācis cietēt, uzklāt svaigu līmjavas slāni ar rievotās špakteļlapstīnas palīdzību. Cietēt sākušu flīzu līmjavas slāni nešķidināt ar ūdeni, jo tādā veidā zudīs līmjavas adhēzija. Normālos apstākļos korekcijas iespējams veikt 60 min. laikā pēc flīzu uzklāšanas. Pēc flīžu instalēšanas, tās pirmās 24 st. sargāt no lietus, bet pirmās 5-7 d. no tiešu saules staru vai sala iedarbības.

Izolācijas plākšņu instalēšana

Izmantojot rievoto špakteļlapstīnu, **Keraflex Maxi S1** līmjavu punktveidā uzklāt uz skanas vai siltumizolācijas paneļiem nepieciešamajā biezumā, atkarībā no pamatnes līdzenuuma un paneļu svara, un pielīmēt pie pamatnes.

ŠUVJU AIZPILDĪŠANA

Sienu flīžu klājumu iespējams šuvot pēc 4-8 stundām, bet grīdu flīžu klājumus - pēc 24 st. Šuves aizpildīt ar MAPEI cementa vai epoksīdsveķu bāzes sastāviem, kas pieejami plašā krāsu gammā. Elastīgu šuvju izveidošanai, izmantot MAPEI silikona sastāvus.

PAKLĀUJAMS VIEGLAI GĀJĒJU NOSLODZEI

Jaunizveidots klājums pakļaujams vieglai gājēju noslodzei pēc 24 st.

PULĒŠANA

Virsmas iespējams pulēt apmēram pēc 14 dienām.

PAKLĀUJAMS MAKSIMĀLAI NOSLODZEI

Grīdas nododamas epspluatācijā apmēram pēc 14 dienām.

Tiršana

Darbarīkus un tvertnes pēc darbu beigšanas mazgāt ar lielu daudzumu ūdens, kamēr produkts nav sācis saistīties. Virsmu tirīt ar mitru lupatu, pirms līmjava ir nocietējusi.

PATĒRIŅŠ

Keramisko flīžu pielīmēšanai:

- 1,2 kg/m² 1mm biezam līmjavas slānim.

Izolācijas materiālu pielīmēšanai:

- Uzklājot ar špakteļlapstīnu (rievota špakteļlapstīna ar noapaļotu rievojumu):
apm. 6-7 kg/m²
- Līmēšanai ar punktveida metodi (uzklājot ar špakteļlapstīnu):
4-6 kg/m²

IEPAKOJUMS

Keraflex Maxi S1 pelēkais pieejams 20 kg papīra maisos.

UZGLABĀŠANA

Keraflex Maxi S1 uzglabāt 12 mēn. sausā vietā, oriģinālā iepakojumā. Produkts atbilst REACH regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikuma 47. punkta nosacījumiem.

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

SAGATAVOJOT UN STRĀDĀJOT AR PRODUKTU

Norādījumi produktu drošai lietošanai atrodami jaunākajās DDL versijās, kas atrodamas mājas lapā www.mapei.no

TIKAI PROFESIONĀLAI IZMANTOŠANAI.

UZMANĪBU!


Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi. Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai. Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš jāpārliecinās, ka izvēlētais produkts ir piemērots attiecīgajam nolukam. Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem mērķiem nekā tas paredzēts vai arī tiek nepareizi pielietots.

Sīkāku informāciju meklēt produkta Tehnisko datu lapās, kas pieejamas mūsu mājas lapā www.mapei.no

IEVĒRĪBAI!

Šīs Tehnisko datu lapas saturs var tikt iekopēts citā ar projektu saistītā dokumentācijā, tomēr iegūtais dokuments nav uzskatāms par papildinājumu un neaizstāj aktuālo produkta Tehnisko datu lapu MAPEI produkta iestrādes brīdī. Jaunāko un aktuālāko Tehnisko datu lapu iespējams lejuplādēt ražotāja mājaslapā www.mapei.no

JEBKURI TEHNISKO DATU LAPAS FORMULĒJUMA VAI PRASĪBU GROZĪJUMI ATBRĪVO MAPEI NO ATBILDĪBAS.



Šīs simbols apzīmē MAPEI produktus ar Joti zemu gaistošo organisko savienojumu emisiju (GOS) – to apliecinā GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V. – starptautiska organizācija, kas kontrolē gaistošo organisko vielu emisiju līmeni grūdi apstrādes sastāvos) sertifikāts.



Mūsu apņēmās pret apkārtējo vidi Vairāk MAPEI produkti, kuriem ASV "Green Building Council" ir piešķirts LEED (Vadošie enerģijas un vides dizaina jomā) sertifikātu, palīdz būvniekiem realizēt inovatīvus projekus.

Produkta references pieejamas pēc pieprasījuma vai www.mapei.no



BUILDING THE FUTURE