

## Produkta apraksts

MAPECOAT CFS elastīgs divkomponentu epoksīdsveķu sastāvs.

## Pielietojums

MAPECOAT CFS ir īpaši izstrādāts elastīgu pārklājumu izveidei. Izveidotais pārklājums ir elastīgs, tas ir ķīmiski noturīgs un tam piemīt teicama adhēzija ar betonu un metālu. Pārklājuma īpašības atkarīgas no apkārtējās vides apstākļiem, tā izveides laikā un jo īpaši no pamatnes sagatavošanas kvalitātes.

Īpaši specifiskās situācijās pamatni gruntēt izmantojot MAPECOAT L-L. MAPECOAT L-L ir zemas viskozitātes divkomponentu epoksīdsveķu sastāvs, skat. attiecīgo produkta Tehnisko datu lapu. MAPECOAT CFS ir noturīgs pret ūdeni, sālsūdeni, jēlnaftu, sārmiem un vājām skābēm.

## DARBA APRAKSTS

### Pamatnes sagatavošana

Lai nodrošinātu labu rezultātu, pamatnes sagatavošanai ir būtiska nozīme.

Betona pamatnei jābūt sausai un attīrītai no rūsas un eļļas. Betona virsmu tīrīšanai izmantot smilšu strūklu, skrotēšanu vai tīrīšanu ar metāla sukām. Virsmu atbrīvojot no ūdens izmantojot propāna lodlampu vai gaisa padeves iekārtu.

Virsmas attīrīt no eļļas izmantojot dedzināšanas metodi vai TYNNER.

Virsmas temperatūrai jābūt vismaz +5°C.

Tieši pirms MAPECOAT CFS uzklāšanas pamatni apstrādāt ar MAPECOAT L-L.

### Produkta sagatavošana

MAPECOAT CFS sastāvdaļu temperatūrai sajaukšanas brīdī jābūt apm. 15°C.

Komp. A – balta pasta.

Komp. B – melns šķidrums.

Pēc sajaukšanas tiek iegūts pelēkas krāsas tiksotropisks sastāvs.

Sastāvdaļu sajaukšanai izvēlēties lēnas darbības mikseri, un maisīt līdz iegūts viendabīgs pelēkas krāsas sastāvs.

### Uzklāšana

MAPECOAT CFS uzklāt manuāli vai izmantot pulverizatoru ar gaisa padevi. Veidojot virsmas pārklājumu iespējams izmantot sareni, metāla vai mīksto špakteleļļapstiņu. Kārtas biezums 1-3 mm.

### Darba drošība

Sīkāku informāciju par darba drošību un apkārtējās vides aizsardzību skatīt Drošības datu lapās (DDL), kas atrodamas [www.resconmapei.com](http://www.resconmapei.com).

## Uzmanību!

### Tikai profesionālai izmantošanai.

*Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā, balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi. Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai.*

*Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš jāpārlicinās, ka izvēlētais produkts ir piemērots attiecīgajam nolūkam. Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem mērķiem nekā tas paredzēts vai arī tiek nepareizi pielietots. Piegāde no Resconmapei A.S. notiek saskaņā ar konkrētajā brīdī spēkā esošajiem pārdošanas un piegādes noteikumiem, kas tiek apstiprināti pasūtījuma veikšanas laikā.*

| <b>Tehniskie dati</b>       |                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkta apraksts:</b>   |                                                                               |
| Komp. A:                    | Balta pasta                                                                   |
| Komp. B:                    | Melns šķidrums                                                                |
| Maisījums:                  | Pelēks tiksotropisks sastāvs                                                  |
| Komponentu svara attiecība: | Komp. A : Komp.B. = 2,25 : 0,75<br>svara daļas                                |
| Tilpummasa:                 | Apm. 1,23 g/cm <sup>3</sup>                                                   |
| Izstrādes laiks:            | +30°C: 10 min.<br>+20°C: 20 min.<br>+10°C: 60 min.                            |
| Cietēšanas laiks:           | +30°C: 6 st.<br>+20°C: 12 st.<br>+10°C: 36 st.<br>+5°C: 72 st.                |
| Plīsuma pagarinājums:       | +20°C: apm. 40%<br>+10°C: apm. 10%                                            |
| Shore A:                    | Apm. 70                                                                       |
| Iepakojums:                 | 3 kg komplekti.                                                               |
| Uzglabāšana:                | Uzglabāt neatvērtā iepakojumā 24 mēnešus. Izvairīties no produkta sasalšanas. |

**Izplatītājs:**

SIA "Velve M.S. Tehnoloģijas"  
 Uriekstes 2A, Rīga LV 1005,  
 tālr.: 67460990, Fax.: 67460996,  
 mājas lapa: [www.velvemst.lv](http://www.velvemst.lv)