



MAPEI

Silexcolor

Base Coat

**Tonēts silikāta sastāvs
pamatlājumā izveidei**

**IZLĪDZINA VIRSMU UN NOVĒRŠ
VIRSMAS DEFEKTUS**

GAISA CAURLAIDĪGS



PIELIETOJUMS

- Bāzes parklājuma izveides slānis ar kvarca granulām uz mūri žāvējošiem apmetuma slāņiem, pirms nākamo slāņu uzklāšanas no **Silexcolor** produktu klāsta.
- Bāzes slāņa izveidei uz veciem organiskās krāsas slāņiem, tai skaitā uz veciem, plēkšņainiem krāsu slāņiem, pirms apdares materiālu uzklāšanas no **Silexcolor** produktu klāsta.
- Pamatnes izlīdzināšanai, ja vien tā nav pārlietu grubiļaina vai bojāta, pirms apdares materiālu uzklāšanas no **Silexcolor** produktu klāstae.
- Bāzes slānis ar tādu pašu krāsu kā noslēdzošais slānis, lai palīdzētu nosegt apdares materiālu spilgtās, dzīvīgās krāsās, kas ir tīras, un tikai nepieciešams tās daļēji nosegt.

Izmantošanas piemēri

Silexcolor Base Coat tiek izmantots, lai izveidotu bāzes slāni uz cementa virsmām, kā arī **Mape-Antique** un **PoroMap** mūri žāvējošo produktu slāņiem, pirms tiek uzklāts gala krāsas slānis, lai regulētu pamatnes absorbciju un uzlabotu saķeri starp slāņiem.

Silexcolor Base Coat ir ideāli piemērots produkts pirms “skrāpējumu efekta” apdares izveides, lai izvaiļtos no pamatnes parādīšanās plānākajās slāņa vietās.

Silexcolor Base Coat var izmantot, lai izlīdzinātu virsmu, izveidojot vienmērīgu apdari, un pārklātu nelielas nepilnības. Ja tiek uzklāts slānis baltā krāsā vai tādā krāsā, kas līdzīga noslēdzošajam slānim, tas palīdz



Tehniskie dati (tipiskās vērtības)	
Saskaņā ar:	– DIN 18363
PRODUKTA APRAKSTS	
Konsistence:	šķidrās konsistences pasta
Krāsa:	balts, no MAPEI standarta krāsu skalas vai dažādās krāsās, saskaņā ar ColorMap® automātisko tonēšanas sistēmu
Blīvums (EN ISO 2811-1) (g/cm³):	apm. 1,60
Sausais atlikums (EN ISO 3251) (%):	apm. 67
Brūkfilda viskozitāte (mPa·s):	apm. 30 000 (#6 - 10 rpm)
UZKLĀŠANAS DATI	
Atšķaidīšanas proporcija:	gatavs lietošanai vai pievienot 5-10% ūdens vai Silexcolor Primer
Gaidīšanas laiks starp slāņiem:	vismaz 24 stundas normālos mitruma un temperatūras apstākļos, un visos gadījumos tikai tad, ja iepriekšējais slānis ir pilnīgi sauss
Darba temperatūra:	no +8°C līdz +35°C
Patēriņš (kg/m²):	0,3 - 0,5 (vienam slānim)
NOCIETĒJUŠA SLĀŅA ĪPAŠĪBAS	
GOS saturs gatavam produktam (balts) (Eiropas Direktīva 2004/42/EK) (g/l):	≤ 20
GOS saturs gatavā maisījumā (tonēts) (Eiropas Direktīva 2004/42/EK) (g/l):	≤ 30
Tvaika difūzijas izturības koeficients (μ) (EN ISO 7783):	149
Izturība pret tvaika caurlaidību 0,15 mm biežam nocietējumam Sd (m) (EN ISO 7783):	0,02
Kapilārais ūdens absorbcijas koeficients W_{24} [kg/(m²·h ^{0,5})] (EN 1062-3):	0,80

izveidot vienmērīgu nobeiguma pārklājumu, jo īpaši, ja tiek pielietotas spilgtas, dzīvīgas krāsas, kurām parasti nav laba segtspēja.

Pateicoties tā īpašajai formulai, **Silexcolor Base Coat** uzlabo adhēziju ar kālija silikāta bāzes apdares materiāliem, veidojot pārklājumu uz veciem, organisko sveķu bāzes apdares materiāliem.

TEHNISKAIS APRAKSTS

Silexcolor Base Coat ir kālija silikāta bāzes ūdens dispersijas krāsa, ar mikro granulētu kvarcu un frakcionētām pildvielām sastāvā. To lieto, lai izlīdzinātu pamatnes uzsūktspēju un veicinātu nākamo krāsas slāņu un **Silexcolor** grupas produktu adhēziju.

Ar **Silexcolor Base Coat** apstrādātām virsmām ir vienmērīgi raupja virsma, kas ļauj vieglāk uzklāt apdares materiālus, it īpaši, izmantojot špaktelīpstiņu. Tādējādi apdares materiāls vienmērīgāk izlīdzinās pa visu virsmu.

Silexcolor Base Coat ir pieejams plašā krāsu spektrā, saskaņā ar **ColorMap®**.

IETEIKUMI

- Nelietot **Silexcolor Base Coat** uz metāla virsmām.
- Neuzklāt produktu, ja temperatūra ir zemāka par +8°C vai augstāka par +35°C.
- Neuzklāt **Silexcolor Base Coat**, kad mitruma līmenis ir augstāks par 85%.
- Nelietot **Silexcolor Base Coat** uz mitrām vai daļēji nocietējumām virsmām.
- Nelietot **Silexcolor Base Coat**, ja tiek prognozēts lietus, vējains apstākļos vai tiešos saules staros.
- **Silexcolor Base Coat** nav virsmu nostiprinošs produkts, un to nelietot uz virsmām, kuras slāņi ir atdalījušies, un nav cieši saistīti ar virsmu.

- Pārklāt blakus esošās platības, kuras nav paredzēts krāsot (logi, durvis, flīzes u.c.).
- Neizmantojot nepārklātus metāla vai stikla konteinerus produkta pārklāšanai no viena konteineru citā.
- Skatīt paragrāfu par darba drošību.

DARBA APRAKSTS

Pamatnea sagatavošana

Jaunizveidotas virsmas un virsmas, kur veikts lokāls remonts, remontjauvas slānim jābūt pietiekami nocietējušām, virsmai attīrītai, viendabīgai un sausai.

Virsmu attīrīt no eļļas un tauku paliekām, un nesaistītām materiāla daļām.

Aizpildīt visas plaisas un remontēt bojātās vietas.

Aizpildīt virsmas poras un izlīdzināt nevienmērīgas virsmas.

Produkta sagatavošana

Silexcolor Base Coat var lietot neatšķaidītu vai atšķaidītu ar 5-10% ūdens vai **Silexcolor Primer**. Pārliedzināties, vai produkts ir labi samaisīts, un, ja iespējams, maisīt lēnā režīmā.

Ja tiek sagatavota tikai daļa produkta, samaisīt **Silexcolor Base Coat** tā oriģinālajā traukā, pirms izliet nepieciešamo daudzumu produkta atsevišķā tvertnē.

Sastāva uzklāšana

Pirms lietošanas **Silexcolor Base Coat** sastāvu rūpīgi samaisīt un uzklāt, izmantojot tradicionālās metodes - saru otu, rullīti vai pulverizatoru (gaisa plūsmas). Parasti pietiek ar vienas kārtas uzklāšanu. Tomēr, ja pamatne ir īpaši nevienmērīga, var būt nepieciešams uzklāt otru slāni.

Aizsargāt virsmu no lietus vismaz pirmās 12-24 stundas. Virsmu, kas apstrādāta ar **Silexcolor Base Coat**, iespējams krāsot pēc 12-24 stundām.

Tīrīšana

Silexcolor Base Coat no saru otām, rullīšiem un pulverizatora (gaisa plūsmas), mazgāt ar ūdeni, pirms produkts sacietējis.

PATĒRINŠ

Patēriņš lielā mērā atkarīgs no pamatnes absorbētspējas un raupjuma, virsmas stāvokļa un uzklāšanas metodes. Normālos apstākļos patēriņš parasti ir 0,3-0,5 kg/m² vienam slānim.

IEPAKOJUMS

Silexcolor Base Coat ir pieejams 20 kg plastmasas iepakojumos.

UZGLABĀŠANA

12 mēnešus, ja uzglabā sausā vietā un tālu no karstuma avotiem, pie temperatūras no + 5°C līdz + 30°C. Sargāt no sala.

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS SAGATAVOJOT UN STRĀDĀJOT AR PRODUKTU

Norādījumi produktu drošai lietošanai atrodami jaunākajās DDL versijās, kas atrodamas mājas lapā www.mapei.no

TIKAI PROFESIONĀLAI IZMANTOŠANAI.

UZMANĪBU!

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi. Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai. Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš jāpārliedzinās, ka izvēlētais produkts ir piemērots attiecīgajam nolūkam. Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem mērķiem nekā tas paredzēts vai arī tiek nepareizi pielietots.

Sīkāku informāciju meklēt produkta Tehnisko datu lapās, kas pieejamas mūsu mājas lapā www.mapei.no

IEVĒRĪBAI!

Šīs Tehnisko datu lapas saturs var tikt iekopēts citā ar projektu saistītā dokumentācijā, tomēr iegūtais dokuments nav uzskatāms par papildinājumu un neaizstāj aktuālo produkta Tehnisko datu lapu, MAPEI produkta iestrādes brīdī. Jaunāko un aktuālāko Tehnisko datu lapu iespējams lejuplādēt ražotāja mājaslapā www.mapei.no

JEBKURI TEHNISKO DATU LAPAS FORMULĒJUMA VAI PRASĪBU GROZĪJUMI ATBRĪVO MAPEI NO ATBILDĪBAS.

**Produkta references
pieejamas pēc pieprasījuma vai
www.mapei.no**



Silexcolor
Base Coat



MAPEI®
BUILDING THE FUTURE

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā
balstīti uz patreizējam zināšanām un pieredzi.

2071-10-2018 (LV)