



Mapecoat I 62 W

Divkomponentu ūdens bāzes epoksīdsveķu sastāvs pārklājuma izveidei ar izteikti spīdīgu virsmu



PIELIETOJUMS

Mapecoat I 62 W ir ūdens bāzes epoksīdsveķu bāzes produkts pārklājumu izveidei:

- Grīdām noliktavās, garāžās, tehniskajās telpās, I auksaimniecības ēkās, pagrabos un slimnīcās
- Sienām un griestiem lauksaimniecības, rūpniecības ēkās vai automazgātavās
- Pārklājuma izveidei grīdām un sienām telpās ar paaugstinātām higiēnas prasībām
- vecu epoksīdsveķu bāzes pārklājumu virsmu atjaunošanai

Mapecoat I 62 W uzklājams uz betona un citām cementa bāzes pamatnēm.

TEHNISKAIS APRAKSTS

Mapecoat I 62 W viegli uzklāt gan uz grīdām, gan sienām.

Mapecoat I 62 W ir laba triecienuizturība, laba ķīmiskā izturība un tas ir viegli tīrāms.

Mapecoat I 62 W nesatur šķīdinātāju un tas ir zemas emisijas produkts, kas klasificēts saskaņā ar M1.

Mapecoat I 62 W pieejams standarta krāsu toņos, kas uzskaitīti krāsu paletē un citos krāsu toņos saskaņā ar RAL / NCS, pēc pieprasījuma.

Mapecoat I 62 W atbilst prasībām, kas izteiktas EN 13813.

IETEIKUMI

- **Mapecoat I 62 W** neklāt uz putekļainām, grubuļainām vai nevienmērīgām virsmām
- Neatšķaidīt **Mapecoat I 62 W** ar šķīdinātājiem
- **Mapecoat I 62 W** vienmēr uzklāt vienmērīgā kārtā.

DARBA APRAKSTS

Produkta sagatavošana

Betona pamatnei jābūt kompaktai, tīrai un bez putekļiem, ar gludu, vienmērīgu virsmu. Var izmantot parastās tīrīšanas metodes, piemēram, slīpēšanu un / vai skrotēšanu. Produkta uzklāšanas laikā pamatnes virsmas temperatūrai jābūt vismaz +10°C, un vismaz 3°C virs aktuālā rasas punkta. .

Produkta sagatavošana

Sastāvdaļu A un B sajaukšanas brīdī to temperatūrai jābūt + 15°C vai vairāk. Sastāvdaļu A pievienot sastāvdaļai B un sajaukt izmantojot lēnas darbības maisītāju apmēram 3 minūtes, līdz produkts kļūst viendabīgs.

Produktu pirms lietošanas var atšķaidīt ar 10% ūdens.

Sastāva uzklāšana

Izmantojot gluda epoksīdsveķu bāzes pārklājuma izveidei

a. Grunts kārtā (pēc izvēles)

Gadījumā, ja pamatnes kvalitāte ir sliktā vai pamatne ir ļoti absorbējoša, ieteicams, pirms **Mapecoat I 62 W** uzklāšanas, pamatni gruntēt ar **Mapecoat Primer W**. Sagatavot **Mapecoat Primer W**, kā aprakstīts TDS, un uzklāt izmantojot gludu rullīti ar patēriņu apm. 0,2 kg/m².

b. Pārklājums

Pirmā slāņa izveidei **Mapecoat I 62 W** jāatšķaidā ar aptuveni 10% tīra ūdens (ja **Mapecoat Primer W** netiek izmantots), lai nodrošinātu labu saķeri uz pārklājumu. **Mapecoat I 62 W** uzklāt vienmērīgā biezumā, izmantojot gludo rullīti vai bezgaisa pulverizatoru ar patēriņu apm -0,25 kg/m².

Tehniskie dati (tipiskās vērtības)

| PRODUKTA APRAKSTS | Komponents A: | Komponents B: | |
|---|----------------------------------|---|----------------------------------|
| Krāsa: | caurspīdīgs | dažādās krāsās | |
| Konsistence: | šķidrums | blīvs šķidrums | |
| Blīvums (g/cm³): | 1,12 | 1,31 | |
| Brukfilda viskozitāte pie +23°C (mPa•s): | apm. 1 130 | apm. 2090 | |
| UZKLĀŠANAS DATI | | | |
| Svara attiecība: | 1:3.4 komponents A: komponents B | | |
| Maisījuma krāsa: | dažādās krāsās | | |
| Maisījuma konsistence: | blīvs šķidrums | | |
| Maisījuma blīvums (kg/m³): | apm. 1 240 | | |
| Maisījuma brukfilda viskozitāte (mPa•s): | apm. 5000 | | |
| Darba temperatūra: | +10 līdz +30 °C | | |
| PĀRKLĀJUMA ĪPAŠĪBAS (7 dienas pie 50% R.H.) | | | |
| Žūšanas laiks (BYK žūšanas laika indkators): | 11 stundas | | |
| Gaidīšanas laiks pirms pakļaušanas gājēju noslodzei: | 24 stundas | | |
| Pilnībā nocietējis: | 7 dienas | | |
| Tabera adhēzija (CS 10 / 1000 g /1000 ciklī): | 60 mg | | |
| Produkta vai sistēmas veiktspējas parametris | Testa metodes | Prasības saskaņā ar EN 13813 sintētisko sveķu javām | Produkta vai sistēmas veiktspēja |
| Noturība pret berzi: | EN 13892-4 | < AR1 | AR 0,5* |
| Adhēzija: | EN 13892-8:2004 | > 1,5 N/mm² | > 4,7 N/mm² |
| Triecienizturība: | EN 6272-1 | > IR4 | > IR4 |
| Ugunsdrošība: | EN 13501-1 | Deklarētā vērtība | E _{fl} |

* Korekcijas saskaņā ar (EN ISO 5470-1)

Otro **Mapecoat I 62 W** slāni uzklāt nākamajā dienā. Ja nepieciešams, **Mapecoat I 62 W** var atšķaidīt, sastāvam pievienojot 5-10% tīra ūdens. **Mapecoat I 62 W** uzklāt vienmērīgā biežumā, izmantojot gludo rullīti vai bezgaisa pulverizatoru ar patēriņu apm. 0,2 -0,25 kg/m²

Atkarībā no pamatnes un, reizēm izvēlētās krāsas, nepieciešma uzklāt arī trešo kārtu.

IEVĒROT!

Cietēšanas laikā vienmēr nodrošināt pietiekamu ventilāciju, bet izvairīties no tiešo ventilatoru izmantošanas, tiešas esošās ventilācijas vai lielu durvju atstāšanas vaļā, jo tas var izraisīt vizuālu defektu rašanos (piemēram, spīdumu) uz noslēdzošā pārklājuma.

Ja produkts tiek uzklāts vietās ar augstu CO₂ koncentrāciju, augstu mitruma līmeni un / vai pie temperatūras, kas zemāka par 3 grādiem virs rāsas punkta, virsma var palikt lipīga un var parādīties vizuāli defekti. Pirms

turpmākas apstrādes, šis slānis jānoņem un virsma jāpārklāj no jauna.

DARBARĪKU TĪRĪŠANA

Instrumenti un iekārtas jānomazgā uzreiz pēc lietošanas ar tīru ūdeni un ziepēm. Pēc produkta nocietēšanas, produktu var notīrīt tikai mehāniski.

PATĒRIŅŠ

Izmantojot kā pārklājumu, 0,2 - 0,25 kg / m² vienam slānim.

Patēriņš ir atkarīgs no temperatūras, pamatnes raupjuma un absorbētspējas.

IEPAKOJUMS

11 iepakojumos:

Komponents A = 2,5 kg un komponents B = 8,5 kg

UZGLABĀŠANA

Produkts nemaina savas īpašības uzglabājot 12 mēnešus pie temperatūras no +5 līdz + 30°C, neatvērtā oriģinālajā iepakojumā.

DROŠĪBAS PASĀKUMI SAGATAVOJOT UN LIETOJOT PRODUKTU

Mapecoat I 62 W komponenti A un B var kairināt un var izraisīt alerģiju, tiem, kam raksturīgs jutīgums pret šādiem produktiem. Ieteicams izmantot cimdus un aizsargbrilles, kā arī veikt parastos piesardzības pasākumus attiecībā uz darbībām ar ķīmiskiem produktiem.

Ja produkts nonāk uz ādas vai acīs, skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisko palīdzību.

Mapecoat I 62 W komp. A un B ir arī bīstami ūdens organismiem. Nepieļaut produkta nokļūšanu apkārtējā vidē. Papildus informāciju sk. produkta Drošības datu lapās.

For further and complete information about the safe use of our product please refer to our latest version of the Material Safety Data sheet.

UZMANĪBU! TIKAI PROFESIONĀLAI IZMANTOŠANAI

UZMANĪBU!

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi. Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai. Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš jāpārlicinās, ka izvēlētais produkts ir piemērots attiecīgajam nolūkam. Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem mērķiem nekā tas paredzēts vai arī tiek nepareizi pielietots.

Sīkāku informāciju meklēt produkta Tehnisko datu lapās, kas pieejamas mūsu mājas lapā www.mapei.lv

**Produkta references
pieejamas pēc pieprasījuma
vai www.mapei.lv**

**Mapecoat
I 62 W**



BUILDING THE FUTURE

Any reproduction of texts, photos and illustrations published here is prohibited and subject to prosecution

6766-01 -2016 (LV)