



Mapecoat ARF

Skābju izturīgs grīdu pārklājums

08.01.

Produkta apraksts

MAPECOAT ARF (skābju noturīgs materiāls) ir nepiesātināta poliestera bāzes pārklājums ar ļoti augstu noturību īpaši pret neorganiskajām skābēm. **MAPECOAT ARF** izmanto grīdu pārklāšanai ķīmiskās industrijas telpās, pārklājumā iestrādājot stiklašķiedras materiālu. Materiāls izmantojams betona un metāla grīdu pārklāšanai.

Darba apraksts

Lai cietēšanas procesā nerastos spriedzes, kā arī, lai izvairītos no nepareizas pārklājuma cietēšanas **MAPECOAT ARF** ieklāšanas darbus uzticēt speciālistiem ar pieredzi šādu materiālu ieklāšanā.

Pirms pārklājuma izveides ar **MAPECOAT ARF**, betona virsmu nepieciešams apstrādāt ar **MAPECOAT L-L** vai **MAPECOAT SRG** un nokaisīt ar tīrām un sausām smiltīm. **MAPECOAT ARF** uzklāt uz nogruntētas virsmas pēc divām dienām. Gadījumos, kad betona virsma ir sausa, tīra un mehāniski noturīga, to iespējams gruntēt ar **MAPECOAT ARF** kam pievienots cietēšanas paātrinātājs.

MAPECOAT ARF pieejams 4,5 kg iepakojumos un pirms lietošanas tam pievienojams cietēšanas paātrinātājs attiecībā:

MAPECOAT ARF: 4,5 kg
MAPECOAT ARF cietēšanas
paātrinātājs: 90 gr.

MAPECOAT ARF, kam pievienots cietēšanas paātrinātājs, uzklāt uz nogruntētas un ar smiltīm nokaisītas virsmas. Uzreiz pēc pirmās **MAPECOAT ARF** kārtas uzklāšanas, tajā

iestrādāt stiklašķiedras materiālu un pārklāt to ar nākamo **MAPECOAT ARF** slāni. Ar rullīti izlīdzināt pārklājumu, lai no tā izspiestu gaisa burbuļus. Lai iegūtu gludu pārklājumu bez porām, nākamajā dienā uzklāt noslēdzošo **MAPECOAT ARF** slāni.

Pārklājuma īpašības

Pēc sacietēšanas poliestera pārklājums ir pakļauts rukumam, tāpēc tajā nepieciešams iestrādāt stiklašķiedras sietu.

Drošības pasākumi

Drošības un vides aizsardzības informāciju skatīt ražotāja mājas lapā: www.resconmapei.com.

Vides informācija

Ja produkts tiek izmantots paredzētajam mērķim, vadoties pēc Tehnisko datu lapās dotajiem norādījumiem, tas rada minimālus draudus apkārtējai videi. Noplūdes gadījumā rīkoties saskaņā ar vietējiem vai nacionālajiem noteikumiem.

Uzmanību!

Tikai profesionālai izmantošanai.

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi. Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai

Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš jāpārliecinās, ka izvēlētais produkts ir piemērots attiecīgajam nolūkam. Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem mērķiem nekā tas paredzēts vai arī tiek nepareizi pielietots. Piegāde no Rescon Mapei A.S. notiek saskaņā ar konkrētajā brīdī spēkā esošajiem pārdošanas un piegādes noteikumiem, kas tiek apstiprināti pasūtījuma veikšanas laikā.

Tehniskie dati	
Tilpummasa (kg/litr.):	Apm. 1,1
Izstrādes laiks, +20°C:	20 min.
Uzglabāšana:	6 mēnešus sausā vietā, slēgtā iepakojumā pie temperatūras no +2 līdz +25°C. Nepieļaut produkta sasaldēšanu.
Iepakojums:	4,5 kg

Izplatītājs:

SIA "Velve MS Tehnoloģijas"
Uriekstes 2A, Rīga LV 1005,
tālr.: 67460990, Fax.: 67460996
www.velvemst.lv